# Farba do betonu i podłóg z barierą olejową FIX2000

Arkusz informacji technicznych




5l / Nr artykułu.013102000 / EAN 4002175123719 (grau)
5l / Nr artykułu.013202000 / EAN 4002175123818 (czerwonawo-brązowy)

Odporna na olej opałowy powłoka ochronna z certyfikatem nadzoru budowlanego do wewnętrznych magazynów oleju opałowego i zbiorników wykonanych z betonu i cementu. Idealna również jako trwała powłoka do powierzchni betonowych i jastrychów w kotłowniach i piwnicach. Jest nieprzezroczysta, biała i izoluje plamy z wody, sadzy i nikotyny. Gładka powierzchnia i możliwość malowania w ciągu zaledwie 2 godzin. Nie nadaje się jako powłoka podłogowa do miejsc parkingowych i powierzchni narażonych na stałe działanie wilgoci.

- badana jakość - numer testu P - SAC 02/5.1/09 - 411)
- wysoka elastyczność
- na bazie żywicy syntetycznej
- wodorozcieńczalny
- dostępny w 2 kolorach: szarym i czerwono-brązowym

## Obszar zastosowania

Odporna na olej opałowy specjalna powłoka do betonu, jastrychu, magazynów oleju opałowego i wewnętrznych wanien ociekowych. Wysoce elastyczna, na bazie żywicy syntetycznej.

## Przygotowanie

Podłoże musi być suche, stabilne i wolne od czynników oddzielających (kurz, olej szalunkowy itp.). Usunąć starą farbę i luźny tynk. Naprawić pęknięcia i dziury za pomocą szpachlówki zewnętrznej Baufan.

## Przetwarzanie

Przed aplikacją dokładnie wymieszać. Materiał może być malowany, walcowany i natryskiwany. Prawne instrukcje dotyczące obróbki w przypadku powlekania misek olejowych: 1. Jako warstwę podkładową nałożyć powłokę barierową dla oleju fix 2000, kolor szary, rozcieńczoną wodą w stosunku objętościowym 2:1. 2. Po 12 godzinach schnięcia nałożyć nierozcieńczoną warstwę farby olejnej fix 2000 w kolorze czerwono-brązowym jako warstwę pośrednią. 3. Po kolejnych 12 godzinach schnięcia nałożyć ostatnią warstwę w kolorze szarym, również nierozcieńczoną. Aby struktura powłoki była dobrze widoczna, trzy warstwy należy nałożyć na ściany w odległości ok. 1 cm od siebie. Na całą strukturę powłoki potrzeba 550 ml/m² w kolorze szarym (150 ml/m2 na rozcieńczony podkład i 400 ml/m2 na warstwę nawierzchniową) i 400 ml/m² w kolorze czerwono-brązowym, tj. łącznie 950 ml/m². Powłoka podłogowa: Nałożyć powłokę barierową Fix 2000 rozcieńczoną wodą w stosunku objętościowym 2:1 na nieobrobione podłoże jako podkład. Czas schnięcia: ok. 8 godzin w normalnych warunkach (+20°C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); dłuższy czas schnięcia w niekorzystnych warunkach. Wilgotność względna nie może przekraczać 70%.

## Zużycie

dla powłok olejoodpornych ► od 300 do 400 ml/m² dla powłok podłogowych ► od 150 do 200 ml/m² (dla pojedynczej warstwy)

## Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej 24 miesiące od daty produkcji (patrz etykieta partii).

## Uwagi

Temperatura aplikacji: +8 °C do +30 °C dla materiału, powietrza obiegowego i podłoża Nie przykrywać malowanych powierzchni. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i schnięcia. Nie wdychać rozpylonej mgły. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas używania farby. Nosić okulary ochronne. W



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Wskazówka:**
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Puste pojemniki należy przekazywać wyłącznie do recyklingu. Podczas rozpylania mogą powstawać niebezpieczne, respirabilne kropelki. Nie wdychać aerozolu ani mgły. Podczas rozpylania stosować filtr kombinowany A2/P2.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Wskazówka:**
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.