



1l / Nr artykułu.014801000 / EAN 4007954148013
2,5l / Nr artykułu.014802000 / EAN 4007954148020
5l / Nr artykułu.014803000 / EAN 4007954148037
10l / Nr artykułu.014804000 / EAN 4007954148044

Rozpuszczalnikowy siloksanowy impregnat elewacyjny do podłoży mineralnych. Zapewnia niezawodną ochronę przed zacinającym deszczem, wilgocią i brudem dzięki głęboko działającemu efektowi hydrofobowemu. Oddychający, bezbarwny i przezroczysty - idealny do tynku, betonu, cegły, klinkieru i powłok mineralnych.

- Zapobiega wchłanianiu wilgoci i wody
- bezbarwny, przezroczysty
- Niski zapach, ponieważ nie zawiera aromatów
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej, oddychalność
- Zapobiega zamarzaniu i uszkodzeniom strukturalnym
- odporny na zabrudzenia
- malowalny
- odporność na alkalia

Obszar zastosowania

SILIFIRN L impregnuje podłoża mineralne, aby uczynić je wodoodpornymi, chroni przed wilgocią, mrozem i brudem oraz zmniejsza koszty ogrzewania.

Przygotowanie

Podłoże musi być stabilne i wolne od środków oddzielających (tłuszcz, olej pleśniowy itp.). Środki czyszczące, takie jak usuwanie zielonych osadów (mchu, porostów itp.), muszą być dokładnie przeprowadzone przed impregnacją. Po wykonaniu czynności czyszczących, powierzchnie muszą być całkowicie suche przed wykonaniem kolejnego etapu prac.

Przetwarzanie

SILIFIRN L należy nakładać od góry do dołu dwukrotnie metodą mokre na mokre za pomocą pędzla lub szczotki. Jeśli podłoże jest bardzo chłonne, nałożyć kolejną warstwę po całkowitym wyschnięciu. Ilość aplikacji należy dostosować do chłonności podłoża - w razie potrzeby należy utworzyć obszar testowy.

Zużycie

400 - 600 ml/m² przy dwukrotnej aplikacji - w zależności od podłoża. Określić dokładną ilość stosowaną przez próbną aplikację na obiekcie.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Uwagi

Nie nadaje się do powierzchni zawierających tynk. Wady budowlane, takie jak pęknięcia w murze, brakujące spoiny itp. muszą zostać zamknięte/naprawione przed przystąpieniem do obróbki. Nie wykonywać prac w bezpośrednim świetle słonecznym. Powierzchnie nieprzeznaczone do obróbki należy wcześniej zabezpieczyć, podejmując odpowiednie środki. Podczas aplikacji należy zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne (okulary ochronne, rękawice i ochronę dróg oddechowych). Pogłębienie koloru jest zazwyczaj możliwe, dlatego należy utworzyć obszar testowy w niewidocznym miejscu. Nie nakładać poniżej +5 °C temperatury obiektu i otoczenia. Narzędzia należy czyścić natychmiast po użyciu za pomocą PUFAS lub decotric Brush Cleaner. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Puste pojemniki wyrzucać wyłącznie do recyklingu. Wysuszone pozostałości materiału mogą być utylizowane razem z odpadami domowymi lub jako odpady z placu budowy. Płynne pozostałości należy usuwać zgodnie z kodem odpadów EWC 08 01 11. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, zbiorników wodnych lub gleby.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.