



Ten klej do tapet jest idealny do tapet drewnianych, winylowych, tekstylnych i tłoczonych, a także do wszystkich rodzajów ciężkich tapet. Oferuje wysoką przyczepność początkową i niezawodną siłę klejenia, szczególnie na szorstkich powierzchniach gipsowych. Stabilna formuła umożliwia czystą aplikację i zapewnia trwałą przyczepność, nawet w przypadku wymagających prac związanych z tapetowaniem.

- Wzmocniona żywica syntetyczna
- Wysoka moc napełniania
- gotowy do użycia w ok. 30 minut

Obszar zastosowania

Specjalna pasta do klejenia tapet drewnianych, teksturowanych, winylowych i tłoczonych do tynku, betonu, powłok z farb emulsyjnych, płyt gipsowo-kartonowych itp.

Przygotowanie

Podłoże musi być suche, gładkie, czyste, solidne i wolne od czynników oddzielających (np. kurzu lub tłuszczu). Usunąć wszelkie pozostałości tapet, słabo przylegającą farbę i impregnat. Naprawić dziury i nierówności za pomocą wypełniacza. Podłoża wymagające szlifowania i kredowania zagruntować głęboko penetrującym podkładem. Podłoża o dużej chłonności zagruntować podkładem głęboko penetrującym. Wstępnie pokryć szorstkie tynki podkładem.

Przetwarzanie

Wlać całą zawartość opakowania do zimnej wody (patrz tabela), energicznie mieszać i kontynuować mieszanie przez krótki czas. Pozostawić mieszaninę na ok. 30 minut i ponownie energicznie wymieszać. Wkleić przycięte odcinki tapety, ułożyć je razem i po wystarczającym czasie namaczania skleić. W przypadku lekko chłonnych podłoży i w celu zwiększenia odporności na wilgoć, wymieszać 750 g puszkę kleju do tapet (2 puszki po 750 g każda na 1 kg opakowanie ekstra specjalnej pasty) z przygotowaną specjalną pastą. Należy przestrzegać zaleceń producenta tapet dotyczących obróbki. Nie obrabiać w temperaturze powietrza i podłoża poniżej +5°C. Po użyciu wyczyścić narzędzia wodą. Proporcje mieszania Opakowanie 500 g: Wstępne klejenie: Wymieszać 1:20 = 10 litrów wody = ok. 70 m² Tapety lekkie: Wymieszać 1:16 = 8 litrów wody = 40-45 m² Tapety szorstkie: Wymieszać 1:14 = 7 litrów wody = 35-40 m² Tapety teksturowane, winylowe i tłoczone, tapety ciężkie: Wymieszać 1:12 = 6 litrów wody = 30-35 m² Proporcje mieszania Opakowanie 1 kg: Wstępne klejenie: Wymieszać 1:20 = 20 litrów wody = ok. 140 m² Tapety lekkie: Wymieszać 1:20 = 20 litrów wody = ok. 140 m² Tapety szorstkie: Wymieszać 1:14 = 7 litrów wody = 35-40 m² Tapety teksturowane, winylowe i tłoczone, tapety ciężkie: Wymieszać 1:12 = 6 litrów wody = 30-35 m² 140 m² tapety lekkie: 1:16 = 16 litrów wody = 80-85 m² tapety drewnopodobne: 1:14 = 14 litrów wody = 70-75 m² tapety teksturowane, winylowe i tłoczone, tapety ciężkie: 1:12 = 12 litrów wody = 60-65 m²

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu!

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.