Extra Special Wallpaper Adhesive Super Economy Pack

Arkusz informacji technicznych



500g / Nr artykułu.330310 / EAN 4007955027010
1kg / Nr artykułu.330312 / EAN 4007955027027

Ten klej do tapet jest idealny do przyklejania lekkich i normalnych tapet do tynku, betonu, gipsu i płyt gipsowo-kartonowych. Zapewnia niezawodną przyczepność i równomierną aplikację, szczególnie na chropowatych podłożach. Sprawdzona formuła zapewnia czyste rezultaty i pewne trzymanie podczas klasycznego tapetowania.

- Wysoka moc napełniania
- gotowy do użycia w ok. 30 minut

Obszar zastosowania

Do tapetowania lekkich i ciężkich tapet papierowych na tynku, betonie, gipsie, płytach gipsowo-kartonowych itp.

Przygotowanie

Podłoże musi być suche, gładkie, czyste, solidne i wolne od środków oddzielających. Usunąć wszystkie warstwy impregnatu, pozostałości tapet i luźną farbę. Podłoża o dużej chłonności, piaszczące się i kredujące należy wstępnie zagruntować środkiem PUFAS Deep Penetrating Primer LF. Rozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia w podłożu, które mogłyby przeniknąć podczas tapetowania, należy odizolować za pomocą PUFAS Stain Remover.

Przetwarzanie

Wymieszać zawartość opakowania z czystą, zimną wodą i kontynuować mieszanie przez krótki czas. Po 30 minutach ponownie dobrze wymieszać. Przycięte kawałki tapety skleić ze sobą i po wystarczającym czasie namaczania nałożyć na połączenia doczołowe. W przypadku ciężkich tapet, słabo chłonnych podłoży i w celu zwiększenia odporności na wilgoć, dodać 750 ml puszki PUFAS Latex Binder lub 750 g PUFAS Wallcovering Adhesive do 3-4 litrów gotowej masy. We wszystkich przypadkach należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta tapety. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Proporcje mieszania dla opakowania 500 g: Pasta wstępna: Wymieszać 1:25 = 12,5 litra wody = ok. 70 m² Lekkie tapety papierowe: Wymieszać 1:20 = 10 litrów wody = 50-60 m² Szorstkie tapety: Wymieszać 1:15 = 7,5 litra wody = 35-40 m² Ciężkie tapety papierowe: Wymieszać 1:10 - 1:12 = 5-6 litrów wody = 25-30 m² Proporcje mieszania dla opakowania 1 kg: Pasta wstępna: Wymieszać 1:25 = 25 litrów wody = ok. 140 m² lekkie tapety papierowe: 1:20 = 20 litrów wody = 100-120 m² tapety woodchip: 1:15 = 15 litrów wody = 70-80 m² ciężkie tapety papierowe: 1:10 - 1:12 = 10-12 litrów wody = 50-60 m²

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu!

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.