Szpachla wygładzająca i wypełniająca 860

Arkusz informacji technicznych

/ Nr artykułu.003201208 / EAN 4016215105078
/ Nr artykułu.003207208 / EAN 4016215105108



Szpachlówka gipsowa przeznaczona do wyrównywania całej powierzchni, wypełniania pęknięć, spoin i otworów, a także do szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych i innych płyt do suchej zabudowy. Podczas szpachlowania płyt do suchej zabudowy należy zawsze stosować taśmy maskujące spoiny. Ta plastyczna masa szpachlowa łatwo się nakłada i wygładza, a po utwardzeniu zachowuje stabilność nawet przy większej grubości warstwy, nie zapadając się ani nie pękając. Nie nadaje się do stosowania w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie rozpryskującej się wody, takich jak np. pomieszczenia mokre, prysznice, baseny, kąpiele solankowe, profesjonalne kuchnie przemysłowe itp., a także do szpachlowania na szkle, tworzywach sztucznych, drewnie, metalu i podłożach dyspersyjnych.

- do wygładzania całej powierzchni sufitów i ścian
- do wypełniania pęknięć i dziur, do mocowania kołków oraz do modelowania
- do fugowania płyt gipsowo-kartonowych i innych płyt do suchej zabudowy
- z dodatkiem metylocelulozy zapewniającej pewne przyleganie
- dla klas jakości powierzchni Q1–Q4 w budownictwie suchem (zgodnie z arkuszem informacyjnym nr 2 Grupy Branżowej Płyt Gipsowych przy Federalnym Związku Przemysłu Płyt Gipsowych i Płyt Gipsowo-Budowlanych e.V.)
- 60 minut czasu obróbki
- do wnętrz
- Zgodność z normami CE zgodnie z normami DIN EN 13963-3B i DIN EN 13279-1 (szpachlówka gipsowa C7/20/2)

Obszar zastosowania

Szpachlówka gipsowa wzmocniona celulozą do powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków.

Przygotowanie

Nadaje się do stosowania na wszystkich podłożach mineralnych (takich jak tynki gipsowe, wapienne i cementowe, kamień, beton, beton komórkowy, mur itp.), a także na płytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknistych, cementowo-włóknistych i podobnych płytach do suchej zabudowy. Podłoże musi być suche, nośne i wolne od środków antyadhezyjnych (pyłu, oleju szalunkowego itp.). Podłoża silnie chłonne, piaskujące i kredujące należy wstępnie zagruntować preparatem profimur Tiefengrund LF. Również powierzchnie szlifowane oraz krawędzie cięcia płyt gipsowo-kartonowych należy zagruntować, aby związać pył i zmniejszyć chłonność.

Przetwarzanie

Przygotowanie:
Wsypać 2 części objętościowe szpachlówki wygładzającej i wypełniającej profimur do 1 części objętościowej zimnej, czystej wody (np. 1 kg proszku na 650 ml wody) i wymieszać. Po 3 minutach ponownie krótko wymieszać masę szpachlową.

Aplikacja:
Przygotowaną masę szpachlową należy nałożyć w ciągu 60 minut za pomocą szpachli lub kielni wygładzającej i wygładzić do poziomu powierzchni. W zależności od grubości warstwy, warunków otoczenia i wilgotności budowlanej czas schnięcia wynosi ok. 24 godzin – w niekorzystnych warunkach czas schnięcia może się odpowiednio wydłużyć.

Wskazówka praktyczna dotycząca szlifowania:
Po całkowitym wyschnięciu (ok. 24 godziny – w zależności od warunków otoczenia i wilgotności budowlanej) powierzchnie pokryte masą szpachlową można łatwo dopracować szlifowaniem. Aby uzyskać optymalne wyniki szlifowania, zaleca się stosowanie szlifierki talerzowej (ziarnistość materiału ściernego 120–150) przy niskich lub średnich prędkościach obrotowych

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

i niewielkim nacisku.

Prace następcze:
Aby w przypadku szpachlowania punktowego uniknąć nierównomiernego wysychania kolejnych warstw farby, wyretuszowane miejsca lub nawet całą powierzchnię należy zagruntować podkładem profimur Tiefengrund LF.

Zużycie
ok. 1 kg proszku na m² przy grubości warstwy 1 mm.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w chłodnym i suchym miejscu. Otwarte opakowania należy przechowywać dobrze zamknięte.

Uwagi
Nie stosować przy temperaturze podłoża i temperaturze otoczenia poniżej +5 °C. Po użyciu narzędzia należy umyć wodą.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.baufan.de lub pod adresem info@baufan.de.

Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Kod odpadu EWC nr 17 08 02. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.