Wypełniacz otworów i pęknięć ULTRA

Arkusz informacji technicznych

750g / Nr artykułu.101476 / EAN 4016215101476



Idealny do szybkiego naprawiania, wypełniania i klejenia wywierconych otworów, pęknięć i małych uszkodzonych obszarów. Szybkoutwardzalna specjalna masa szpachlowa przekonuje niezwykle wysoką siłą klejenia i wszechstronnym zakresem zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków. Gotowy do użycia po około 30 minutach, niezawodnie przylega do podłoży mineralnych, płytek i innych niechłonnych powierzchni, zapewniając długotrwałe, czyste i profesjonalne rezultaty napraw.

- Uniwersalna masa szpachlowa do napraw, szpachlowania i klejenia
- na bazie specjalnego białego cementu
- Niezwykle silna przyczepność nawet na szkliwionych płytkach
- Grubość warstwy 0-10 cm
- Szybkie utwardzanie po 30 minutach
- do wnętrz i na zewnątrz
- Niska zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem UE 1907/2006, załącznik XVII (47)

Obszar zastosowania

Szybkowiążący wypełniacz cementowy do otworów i pęknięć wewnątrz / na zewnątrz, przylega do wielu podłoży, w tym płytek, również jako masa naprawcza i wiążąca.

Przygotowanie

Podłoże musi być suche, solidne, czyste i wolne od kurzu i tłuszczu. Podłoża silnie chłonne, wymagające szlifowania i kredowania należy wstępnie zagruntować preparatem Baufan Deep Primer LF. Dokładnie oczyścić i odtłuścić płytki i inne niechłonne podłoża.

Przetwarzanie

Mieszanie: Wsypać 750 g proszku do ok. 300 ml czystej, zimnej wody i energicznie mieszać do uzyskania jednorodnej masy. Jeśli wymagana jest większa stabilność aplikacji, ilość wody należy zmniejszyć do 250 ml. Przetwarzanie: Przetwórz zmieszaną masę wyrównującą w ciągu 30 minut. Materiał może być stosowany za pomocą szpachelki do wyrównywania otworów/wyszczerbień o głębokości do 10 cm w jednej warstwie. Kolejne warstwy i klejenie należy nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu materiału. W zależności od grubości nakładanej warstwy, podłoża i temperatury otoczenia, czas schnięcia wynosi ok. 24 godzin. Czas schnięcia: ok. 5 godzin w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); w niekorzystnych warunkach czas schnięcia jest odpowiednio dłuższy.

Zużycie

na mm grubości aplikacji → ok. 1,0 kg/m²

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Okres trwałości nieotwartego i prawidłowo przechowywanego produktu wynosi co najmniej 48 miesięcy od daty produkcji (patrz etykieta partii).

Uwagi

Temperatura przetwarzania: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza otoczenia i podłoża Przestrzegać karty charakterystyki. Nie nakładać poniżej +5 °C temperatury obiektu i otoczenia. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Przechowywać szczelnie zamknięte opakowanie w chłodnym, suchym miejscu. Puste pojemniki przekazywać

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

wyłącznie do recyklingu. Stwardniałe pozostałości materiału mogą być utylizowane razem z odpadami domowymi lub jako odpady z placu budowy. Kod odpadu nr EWC 06 02 99. GISCODE ZP1. Niska zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem UE 1907/2006, załącznik XVII (47). Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.