



Odporny na warunki atmosferyczne i wilgoć cementowy wypełniacz naprawczy to niezawodne rozwiązanie do podłoża mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Idealnie nadaje się do naprawy pęknięć, dziur i wyłomów i imponuje wysoką przyczepnością, solidną wytrzymałością i długotrwałą trwałością.

- Biała masa szpachlowa modyfikowana żywicą syntetyczną
- do fasad i wilgotnych pomieszczeń
- do wypełniania i wygładzania
- Odporność na warunki atmosferyczne i wilgoć
- precyzyjne wygładzanie
- Niska zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem UE 1907/2006, załącznik XVII (47)

### Obszar zastosowania

Do wyrównywania nierównych podłoży, do wypełniania pęknięć i dziur w ścianach i sufitach mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

### Przygotowanie

Auf Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips-, Kalk-, Zementputz, Dämm-, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Nur für mineralische Untergründe. Auf Glas, Kunststoff und Metall nicht anwendbar.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

### Przetwarzanie

Powoli wsypywać wypełniacz zewnętrzny baufan do czystej wody w czystym naczyniu do mieszania, mieszając, aż do uzyskania masy o konsystencji pasty bez grudek. Proporcje mieszania dla 1,0 kg baufan Exterior Filler: szpachlowanie, zacieranie - ok. 0,3 do 0,4 litra wody. Po wymieszaniu pozostawić do dojrzewania na ok. 1 minutę i ponownie wymieszać. Przygotowany materiał pozostaje urabialny przez ok. 4 godziny i nie należy go później rozcieńczać. Nakładać szpachelką, kielnią itp. w warstwie o dowolnej grubości. Narzędzia należy czyścić czystą wodą natychmiast po użyciu. Kolejne malowanie i klejenie należy przeprowadzać dopiero po całkowitym wyschnięciu wyrównanej powierzchni. Należy przestrzegać zaleceń producentów farb i klejów dotyczących wstępnej obróbki podłoża cementowych. Czas schnięcia: ok. 12 godzin na mm grubości warstwy w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); w niekorzystnych warunkach czas schnięcia jest odpowiednio dłuższy. Czas otwarty: ok. 4 - 5 godzin roboczych.

### Zużycie

na mm grubości warstwy → ok. 1,5 kg/m<sup>2</sup>

### Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej 48 miesięcy od daty produkcji (patrz etykieta partii).

### Uwagi

Temperatura przetwarzania: +5 °C do +30 °C dla materiału, otaczającego powietrza i podłoża. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać wdychania pyłu. Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. Nie dopuścić do przedostania się do oczu, na skórę lub odzież. W przypadku kontaktu z oczami: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, usunąć soczewki kontaktowe. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, przygotować opakowanie lub etykietę. Nie dopuścić do przedostania się do

#### Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

kanalizacji, cieków wodnych lub gleby. Puste pojemniki usuwać wyłącznie do recyklingu. zawiera: Cement portlandzki  
GISCODE ZP1 - niskochromianowy zgodnie z TRGS 613

**Wskazówka:**

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.