Adesivo para revestimento de pavimentos

Ficha de informação técnica



1kg / Item no.102855 / EAN 4016215102855
3kg / Item no.102862 / EAN 4016215102862
6kg / Item no.102879 / EAN 4016215102879
10kg / Item no.102909 / EAN 4016215102909

Adesivo de dispersão pronto a usar para a colagem permanente de revestimentos de pavimentos em PVC e CV, alcatifas com revestimento de lã, têxtil, juta e espuma, bem como feltro de agulha em interiores. Adequado para divisões com aquecimento por piso radiante e para utilização com rodízios de cadeiras, de acordo com a norma DIN EN 12529.

- para alcatifas com revestimento de lã, têxtil, juta e espuma, feltro de agulha, bem como revestimentos de pavimentos em PVC e CV
- Ligação permanentemente forte
- Processamento fácil
- Emissões muito baixas de acordo com a norma CE 1 plus
- sem solventes nem plastificantes
- Adequado para cargas de rodízios de cadeiras em conformidade com a norma DIN EN 12529
- Adequado para aquecimento por piso radiante
- para interiores

Domínio de aplicação

Cola de dispersão para revestimentos em PVC e CV, alcatifas e feltro agulhado. Para uso interior, adequada para aquecimento por piso radiante e resistente ao tráfego de rodas de cadeiras.

Preparação

Aplicável em betonilhas de cimento, betão, azulejos, massas de enchimento e nivelamento ligadas a cimento, revestimentos de PVC, painéis de aglomerado V100 e suportes semelhantes resistentes à humidade. O suporte deve estar limpo, permanentemente seco, plano, resistente e isento de agentes separadores (por exemplo, pó, gordura e cera). No caso de suportes rugosos ou irregulares, recomendamos a aplicação de uma massa de nivelamento para pavimentos. As superfícies altamente absorventes, arenosas e porosas devem ser pré-tratadas com o baufan Tiefgrund LF. O revestimento de pavimento a colar deve estar aclimatado, em posição horizontal e sem tensões.

Processamento

Agitar bem antes de utilizar e aplicar sobre o suporte com uma espátula dentada. Dente A2 (1,5 – 1,8 mm) para PVC e alcatifas com base de espuma. Dente B2 (2,1 – 2,9 mm) para alcatifas com base de velo, têxtil e juta.

► Colagem a húmido: No caso de substratos absorventes ou revestimentos permeáveis ao vapor, coloque o revestimento de pavimento após um tempo de secagem de 15 a 30 minutos e pressione uniformemente.

► Colagem por adesão: Na colagem de revestimentos impermeáveis (por exemplo, PVC) sobre substratos não absorventes ou apenas ligeiramente absorventes, é imprescindível garantir que seja respeitado um tempo de secagem inicial suficiente. Aplique a cola no substrato com uma espátula dentada e deixe secar. Dependendo da temperatura ambiente, da humidade do ar e da absorção do suporte, o tempo de secagem pode demorar várias horas. O revestimento pode ser colocado quando a cola já tiver formado uma película e, ao tocar com o dedo, já não estiver pegajosa, mas ainda elástica.

Remova imediatamente os resíduos de cola com água limpa. Limpe os utensílios de trabalho com água limpa logo após a utilização.

O tempo de secagem depende da temperatura de aplicação. Uma humidade relativa do ar superior a 90%, especialmente em combinação com temperaturas baixas, pode influenciar significativamente o tempo de secagem e as características de qualidade.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

As diretrizes de instalação dos fabricantes de revestimentos devem ser rigorosamente respeitadas. Os revestimentos em PVC podem ser soldados após cerca de 24 horas.

Consumo
com dentadura A2 → aprox. 200 - 300 g/m²
com dentadura B2 → aprox. 350 - 450 g/m²

Armazenamento
Armazenar o recipiente bem fechado, num local fresco, mas protegido do gelo.

Notas
Temperatura de aplicação:
+10 °C a +30 °C para o produto, o ar ambiente e o suporte

Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Evite comer, beber e fumar durante a utilização da cola. Evite o contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lave imediatamente e abundantemente com água. Não deixe que o produto chegue ao esgoto, a cursos de água ou ao solo.

Consulte a ficha de dados de segurança para obter informações relevantes em matéria de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.baufan.de.

Eliminação:
Apenas entregue para reciclagem embalagens totalmente vazias. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Os resíduos não endurecidos devem ser eliminados de acordo com o código de resíduos EWC n.º 08 04 10.

GISCODE: D1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.