



Este primário cria a base ideal para revestimentos interiores e exteriores de alta qualidade. Garante uma preparação óptima do substrato e apoia a aplicação uniforme e segura das camadas subsequentes de tintas de emulsão e de resina de silicone, bem como das camadas interiores de tintas de emulsão de silicato. Para resultados fiáveis e um acabamento limpo e duradouro.

- Tinta de primário especial opaca branca
- responsabilidade mediadora
- Optimiza o tempo de abertura das camadas subsequentes
- reforça a superfície e regula a absorção
- Isento de solventes e plastificantes
- interior e exterior

Domínio de aplicação

Primário para interiores e exteriores: cria a base ideal para tintas de dispersão, de resina de silicone e de silicato de dispersão.

Preparação

Para todos os substratos minerais, gesso cartonado e drywall, velo de renovação, emulsão, resina de silicone e tintas de silicato, rebocos de resina sintética, metais não ferrosos e muitos plásticos (aplicar uma camada de teste para metais não ferrosos e plásticos). O suporte deve estar firme, seco, sólido, limpo e isento de agentes separadores. Pré-tratar os substratos altamente absorventes, lixados e com giz com o baufan Deep Primer LF. Remover os substratos que não possam ser consolidados e que tenham uma fraca aderência. Em caso de dúvida, aplicar uma camada de teste.

Processamento

Agitar bem antes de utilizar e aplicar com um rolo, pincel, trincha, trincha plana ou equipamento de pulverização adequado. Tempo de secagem: aprox. 6 - 8 horas em condições normais (20 °C, 65 % de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente) - tempo de secagem mais longo em condições desfavoráveis. Coloração: com um máximo de 10 % de concentrados de coloração universais. Notas sobre a aplicação por pulverização sem ar: Ângulo de pulverização: 50° Bico: 0,023 - 0,027 Pressão de pulverização: 120 - 180 bar

Consumo

de 100 - 130 ml/m² por demão sobre um suporte liso. Determinar a quantidade exacta de consumo através de uma aplicação experimental sobre o objeto.

Armazenamento

Conservar bem fechado num local fresco e isento de gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos até: ver rótulo do lote.

Notas

A temperatura de processamento do material, do ar circulante e do substrato não deve ser inferior a +5 °C. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Manter fora do alcance das crianças. Atenção! Durante a pulverização, podem ser produzidas gotículas respiráveis perigosas. Não inalar o aerossol ou a névoa. Utilizar o filtro combinado A2/P2 durante a pulverização. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização da tinta. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não deixar entrar em esgotos, cursos de água ou no solo. As fichas de segurança actuais podem ser obtidas no nosso sítio Web www.bb-farben.de ou através do número 0341/44655-0. Valor limite de COV da UE para este produto: (Cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Teor máximo de COV deste produto: 1 g/l. GISCODE para materiais de revestimento: BSW20.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.