



Primário de penetração profunda - sem solventes

Ficha de informação técnica

1l / Item no.101506 / EAN 4016215101506

5l / Item no.101520 / EAN 4016215101520

10l / Item no.101551 / EAN 4016215101551



O nosso primário especial, com um elevado efeito de penetração, penetra profundamente no substrato, consolida de forma fiável as superfícies lixadas e gessadas e garante uma absorção uniforme e reduzida. A base ideal para revestimentos de longa duração e resultados finais perfeitos - seguros, eficientes e profissionais.

- Primário de acrilato Hydrosol sem solventes
- Elevado efeito de profundidade devido à dispersão ultrafina do hidrossol
- Pronto a usar para consolidar substratos de lixagem e calcinação
- Pode ser diluído até 1:1 com água para regular a absorção
- secagem transparente
- para interiores e exteriores

Domínio de aplicação

O baufan Tiefgrund LF é um primário especial com uma elevada profundidade de penetração para consolidar substratos de lixagem e calcinação e para reduzir a absorção.

Preparação

Adequado para todos os suportes minerais, tais como betão, gesso, tijolo, etc., e para placas de gesso cartonado. O suporte deve estar limpo, seco, absorvente e isento de agentes desmoldantes. Os suportes que não possam ser consolidados ou que não adiram suficientemente devem ser completamente removidos. Em caso de dúvida, criar uma superfície de teste.

Processamento

Coordenar o primário com o produto subsequente. Para regular a absorção, o baufan Tiefgrund LF pode ser diluído com água até 1:1. Agitar ou mexer bem antes de usar e aplicar com um pincel, trincha ou equipamento de pulverização adequado. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Cobrir previamente as superfícies a não tratar, uma vez que os salpicos secos são difíceis de remover posteriormente. Tempo de secagem: aprox. 6 - 8 horas em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); tempo de secagem mais longo em condições desfavoráveis.

Consumo

1 litro = aprox. 10 m² para revestimento não diluído Determinar a quantidade exacta de consumo aplicando uma camada de teste no objeto.

Armazenamento

Conservar o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos 24 meses a partir da data de fabrico (ver rótulo do lote).

Notas

Temperatura de processamento: +5 °C a +30 °C para o material, ar ambiente e substrato Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Não inalar a névoa de pulverização. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização da tinta. Usar óculos de proteção. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não deixar entrar em esgotos, cursos de água ou no solo. Deitar fora os recipientes vazios apenas para reciclagem.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.