# Espátula Fill+Finish Ready 950

Ficha de informação técnica

/ Item no.032202208 / EAN 4016215105320
/ Item no.032204208 / EAN 4016215105306




Massa leve, branca e multifuncional, pronta a usar, para interiores. Destinada ao alisamento de reboco, betão, betão celular e alvenaria, bem como ao preenchimento de toda a superfície de placas de gesso com os graus de acabamento Q3-Q4. Ideal também para o acabamento de juntas de placas de gesso pré-enchidas com qualidade de superfície Q2, bem como para o enchimento de juntas de placas de gesso com qualidade de superfície Q1 e com os perfis de borda HRAK (Vario) e AK, utilizando fitas de cobertura de juntas.

- Massa de enchimento leve e versátil, pronta a usar
- acabamento leve e suave
- aderência ideal ao suporte
- Muito boas propriedades de lixagem
- sem solventes nem plastificantes
- para classes de acabamento Q1 - Q4 na construção em gesso (de acordo com a ficha técnica n.º 2 do Grupo Industrial de Placas de Gesso da Associação Federal da Indústria de Gesso e Placas de Gesso para Construção, e. V.)
- para interiores
- Em conformidade com a norma CE, de acordo com a norma DIN EN 13963-3A

## Domínio de aplicação

Massa de enchimento leve, branca e polivalente, pronta a usar, para superfícies interiores.

## Preparação

Aplicável em todos os suportes minerais (por exemplo, betão, gesso, reboco de cal e cimento, tijolo, etc.), tintas de dispersão, rebocos de resina sintética, bem como em placas de gesso cartonado, de fibra de gesso, de fibra de cimento e placas de construção em seco semelhantes, de acordo com a norma EN 13963. Não adequado para utilização em zonas húmidas.

## Processamento

Agite o espátula «profimur Fill + Finish ready» antes de utilizar e aplique com uma espátula alisadora. Espessura máxima de aplicação: 3 mm para os níveis de acabamento Q3-Q4, bem como na aplicação em toda a superfície.

Após a secagem, as superfícies niveladas podem ser lixadas com muita facilidade. Caso esteja prevista a colocação de papel de parede, é necessário aplicar um primário com o profimur Tiefengrund LF antes da colagem do revestimento de parede.

Aplicação por pulverização:
Só devem ser utilizados pulverizadores Airless aprovados pelo fabricante do equipamento para a aplicação de pastas de enchimento pulverizáveis.
Pressão estática: 215 bar; pressão de trabalho: 160 – 180 bar; tamanho do bico: 029 – 041; Comprimento da mangueira: máx. 15 m.

A massa de enchimento endurece por secagem – o tempo de secagem depende da espessura da camada aplicada, das características do suporte e das condições ambientais. As demãos subsequentes e as colagens só devem ser realizadas após a secagem completa da superfície tratada.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Dica:**
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

## Consumo
aprox. 1,1 kg por m² com uma espessura de aplicação de 1 mm. Determinar a quantidade exata necessária através de uma aplicação experimental na superfície.

## Armazenamento
Manter o recipiente bem fechado, à prova de crianças e guardar num local fresco mas sem gelo.

## Notas
Ao aplicar massa em placas de gesso-cartão, devem ser respeitadas as instruções de aplicação dos fabricantes das placas. No caso de aplicação de massa de acordo com a norma Q1, deve ser colocada uma fita de cobertura de juntas. Não aplicar se a temperatura do local de aplicação e da ambiente for inferior a +5 °C. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização.

Consulte a ficha de dados de segurança para obter informações relevantes em matéria de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.baufan.de ou em info@baufan.de.

Apenas entregue para reciclagem embalagens totalmente vazias. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Os resíduos não endurecidos devem ser eliminados de acordo com o código de resíduos EWC 08 04 10. Não permitir que o produto entre no sistema de esgotos, em cursos de água ou no solo.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Dica:**
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.