

FIX2000 ulei barieră acoperire beton și vopsea podea

Fișă cu informații tehnice



5l / Articolul nr.013102000 / EAN 4002175123719 (gri)

5l / Articolul nr.013202000 / EAN 4002175123818 (maro roșcat)

Acoperire de protecție rezistentă la uleiul de încălzire, cu certificat de testare din partea autorităților de construcții, pentru depozite interioare de ulei de încălzire și rezervoare din beton și ciment. De asemenea, este ideal ca strat durabil pentru suprafețe de beton și pardoseli de șapă în cazane și pivnițe. Este alb opac și izolează petele de apă, funingine și nicotină. Suprafață netedă și poate fi vopsită în doar 2 ore. Nu este potrivit ca strat de acoperire a pardoselilor pentru locurile de parcare și pentru suprafețele cu expunere permanentă la umezeală.

- calitate testată - număr test P - SAC 02/5.1/09 - 411)
- foarte elastică
- pe bază de rășină sintetică
- diluabil în apă
- disponibil în 2 culori: gri și roșu-marou

Domeniu de aplicare

Acoperire specială rezistentă la ulei de încălzire pentru beton, șapă, depozite de ulei de încălzire și jgheaburi interioare. Extrem de elastic, pe bază de rășină sintetică.

Pregătire

Suportul trebuie să fie uscat, stabil și lipsit de agenți de separare (praf, ulei de cofraj etc.). Îndepărtați vopseaua veche și tencuiala desprinsă. Reparați fisurile și găurile cu mastic de exterior baufan.

Procesare

Se amestecă bine înainte de aplicare. Materialul poate fi vopsit, laminat și pulverizat. Instrucțiuni legale de prelucrare pentru acoperirea recipientelor de scurgere a uleiului: 1. Pentru stratul de grund, aplicați fix 2000 oil barrier coating, culoare gri, diluat cu apă în raport de 2:1 părți din volum. 2. După o perioadă de 12 ore, aplicați fix 2000 oil barrier coating, culoare gri, diluat cu apă în raport de 2:1 părți din volum. După un timp de uscare de 12 ore, aplicați un strat nediluat de acoperire cu barieră de ulei fix 2000, culoare roșu-marou, ca strat intermediar. 3. După un alt timp de uscare de 12 ore, aplicați stratul final de culoare gri, de asemenea nediluat. Pentru ca structura acoperirii să fie clar vizibilă, cele trei straturi trebuie aplicate pe pereți la o distanță de aproximativ 1 cm unul de celălalt. Pentru întreaga structură de acoperire sunt necesare 550 ml/m² în gri (150 ml/m² pentru grundul diluat și 400 ml/m² pentru stratul de finisare) și 400 ml/m² în roșu-marou, adică un total de 950 ml/m². Acoperirea pardoselilor: Aplicați pe suportul netratat, ca grund, stratul de barieră la ulei Fix 2000 diluat cu apă în proporție de 2:1 în volum. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Timp de uscare: aprox. 8 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); timp de uscare mai lung în condiții nefavorabile. Umiditatea relativă nu trebuie să depășească 70%.

Consum

pentru acoperirea cu barieră de ulei ► de la 300 - 400 ml/m² pentru acoperirea podelelor ► de la 150 - 200 ml/m² (pentru un singur strat)

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin 24 de luni de la data fabricației (a se vedea eticheta lotului).

Note

Temperatura de aplicare: +8 °C până la +30 °C pentru material, aerul circulant și substrat. Nu acoperiți suprafețele care urmează să fie vopsite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Nu inhalați ceața de pulverizare. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. Purtați ochelari de protecție.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Eliminați recipientele goale numai pentru reciclare. atenție! La pulverizare se pot produce picături respirabile periculoase. Nu inhalați aerosol sau ceață. Utilizați filtrul combinat A2/P2 la pulverizare.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.