# decomix Colorant concentrat universal

Fișă cu informații tehnice




20ml / Articolul nr.Schwarz / EAN 4007955301028 (Schwarz)
20ml / Articolul nr.075101001 / EAN 4007955302025 (Umbra)
20ml / Articolul nr.075201001 / EAN 4007955303022 (Rehbraun)
20ml / Articolul nr.075301001 / EAN 4007955304029 (Oxyd-Rot)
20ml / Articolul nr.075401001 / EAN 4007955305026 (Oxyd-Ocker)
20ml / Articolul nr.076101001 / EAN 4007955306023 (Maisgelb)
20ml / Articolul nr.076201001 / EAN 4007955307020 (Pirolgelb)
20ml / Articolul nr.075501001 / EAN 4007955308027 (Grün)
20ml / Articolul nr.075601001 / EAN 4007955309024 (Blau)
20ml / Articolul nr.075701001 / EAN 4007955310020 (Rot)
20ml / Articolul nr.076301001 / EAN 4007955311027 (Violetă)
20ml / Articolul nr.075801001 / EAN 4007955312024 (Tannengrün)
20ml / Articolul nr.075901001 / EAN 4007955313021 (Grasgrün)
20ml / Articolul nr.076001001 / EAN 4007955314028 (Oxyd-Grün)
20ml / Articolul nr.076601001 / EAN 4007955315025 (Oliv grün)
20ml / Articolul nr.076701001 / EAN 4007955316022 (Lindgrün)
20ml / Articolul nr.076801001 / EAN 4007955317029 (Senf)
20ml / Articolul nr.076401001 / EAN 4007955318026 (Portocaliu)
20ml / Articolul nr.076901001 / EAN 4007955319023 (Kamel)
20ml / Articolul nr.077001001 / EAN 4007955320029 (Kastanie)
20ml / Articolul nr.077101001 / EAN 4007955321026 (Terrabraun)
20ml / Articolul nr.077201001 / EAN 4007955322023 (Tabak)
20ml / Articolul nr.077301001 / EAN 4007955323020 (Dunkelbraun)
20ml / Articolul nr.077401001 / EAN 4007955324027 (Steingrau)
20ml / Articolul nr.076501001 / EAN 4007955325024 (Weiß)
20ml / Articolul nr.077501001 / EAN 4007955326021 (Echt-Gelb)
20ml / Articolul nr.077601001 / EAN 4007955327028 (Echt-Rot)
20ml / Articolul nr.077701001 / EAN 4007955328025 (Echt-Pink)

Pigment concentrat pentru colorarea lacurilor, vopselelor în emulsie, tencuielilor din rășini sintetice, materialelor de umplutură etc.

- Extrem de colorat și productiv
- 28 de culori strălucitoare
- pentru colorarea aproape a tuturor materialelor
- Comportament excelent de amestecare
- Rezistență foarte bună la lumină
- rezistent la îngheț
- Economie de spațiu datorită volumului mic
- toate tipurile de oxid LW sunt potrivite pentru sistemele de vopsele fără aromatice și vopsele cu silicați (nuanțele de culoare nr. 3, 4, 5, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)

## Domeniu de aplicare

Concentrat de colorare decoMIX - pastă pigmentară universal mixabilă pentru vopsele emulsie, lacuri și glazuri. Ideală pentru nuanțarea precisă a multor sisteme de culori.

## Procesare

Agitați bine flaconul înainte de utilizare. Adăugați concentratul de colorare decoMIX universal la culoarea care urmează să fie colorată și amestecați bine până la omogenizarea completă. Recomandăm utilizarea unui agitator pentru colorarea vopselelor. Cantitatea maximă de decoMIX de adăugat variază în funcție de tipul de vopsea, dar nu trebuie să depășească 10 %. Cantități maxime de adăugat: Dispersii aprox. 10 % Lacuri aprox. 8 % Lacuri acrilice aprox. 6 % Vopsele incolore, glazuri, pete, ceară pentru lemn aprox. 5 % Vopsele și acoperiri silicatate aprox. 3 %



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Indicație:**
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

## Depozitare
Păstrați recipientul bine închis și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. După depozitarea în condiții de îngheț, concentratele sunt din nou complet utilizabile la temperatura camerei și după agitare.

## Note
Pentru materiale de pulverizare precum poliester, vopsele poliesterice, dispersii cu solvent pe bază de polimeri amestecați și Pliolit, vopsele elastice etc., trebuie efectuate teste de compatibilitate și frecare. Mai întâi nuanțați - apoi diluați! Nu utilizați la temperaturi mai mici de +5 °C. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Reziduurile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Eliminați reziduurile nevindecate în conformitate cu codul de deșeu EWC nr. 08 01 11.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Indicație:**
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.