Efect de sclipici

Fișă cu informații tehnice



80ml / Articolul nr.073308001 / EAN 4007955733089 (Aur)
80ml / Articolul nr.073408001 / EAN 4007955734086 (Silber)
80ml / Articolul nr.073508001 / EAN 4007955735083 (Multi)

Aditiv sclipitor eficient pentru vopsele și lacuri cu emulsie standard. Conferă vopselelor transparente sau colorate un efect sclipitor. Intensitatea poate fi variată în funcție de dozaj. Ideal pentru designuri creative de pereți și vopsele.

- 80 ml pentru aprox. 2,5 litri de vopsea

Domeniu de aplicare

Glitter Effect pentru vopsele cu emulsie, lacuri, glazuri, vopsele pentru fațade și silicați - pentru efecte strălucitoare de strălucire în interior și exterior.

Pregătire

Substratul trebuie să fie uscat, stabil și lipsit de praf și grăsimi. Reparați crăpăturile și găurile. Amorsați substraturile foarte absorbante, șlefuite și cretărețe.

Procesare

Se amestecă 80 ml Glitter Effect în 2,5 litri de vopsea. Intensitatea poate fi crescută cu o doză mai mare și depinde de nivelul de luciu, tonul culorii și calitatea culorii de bază selectate. Doza minimă nu trebuie să fie mai mică de 3 % și nu poate depăși 10 %. Vopselele de perete fără conservanți cu o valoare ridicată a pH-ului pot afecta efectul sclipitor după câteva zile de la amestecare, astfel încât vopselele de perete cu o valoare ridicată a pH-ului trebuie utilizate imediat după amestecare. Nu utilizați în produse cu o valoare a pH-ului mai mare de 11,4. Întotdeauna amestecați bine în timpul vopsirii, astfel încât sclipiciul să rămână bine distribuit. Utilizați culoarea ca de obicei. Efectul complet de sclipici este obținut numai după uscarea completă. Pentru a spori efectul, ștergeți cu atenție suprafața complet uscată cu o cârpă umedă.

Consum

Conținutul este suficient pentru aprox. 2,5 litri de vopsea.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

Note

A se utiliza imediat după amestecare, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Trebuie respectate instrucțiunile de siguranță pentru culoarea de bază. Nu utilizați sub + 5 °C substratul și temperatura camerei. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Eliminați numai recipientele goale pentru reciclare. Reziduurile de vopsea uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Cod deșeu nr. EWC 08 01 11.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.