# Primer cu penetrare profundă - fără solvent

Fișă cu informații tehnice

1l / Articolul nr.101506 / EAN 4016215101506
5l / Articolul nr.101520 / EAN 4016215101520
10l / Articolul nr.101551 / EAN 4016215101551




Amorsa noastră specială cu efect de penetrare ridicat pătrunde adânc în substrat, consolidează în mod fiabil suprafețele șlefuite și calcarate și asigură o absorbție uniformă, redusă. Baza ideală pentru acoperiri de lungă durată și rezultate finale perfecte - sigure, eficiente și profesionale.

- Amorsă acrilică Hydrosol fără solvenți
- Efect de adâncime ridicat datorită dispersiei ultrafine a hidrosolului
- Gata de utilizare pentru consolidarea substraturilor de șlefuire și cretare
- Poate fi diluat până la 1:1 cu apă pentru a regla absorbția
- uscare transparentă
- pentru interior și exterior

## Domeniu de aplicare

baufan Tiefgrund LF este un grund special cu o adâncime mare de penetrare pentru consolidarea substraturilor de șlefuire și cretare și pentru reducerea absorbției.

## Pregătire

Potrivit pentru toate substraturile minerale, cum ar fi betonul, tencuiala, cărămida etc. și pentru gips-carton. Suportul trebuie să fie curat, uscat, absorbant și lipsit de agenți de dezlipire. Substraturile care nu pot fi consolidate sau care nu aderă suficient trebuie îndepărtate complet. În caz de îndoială, creați o suprafață de testare.

## Procesare

Coordonați grundul cu produsul următor. Pentru a regla absorbția, baufan Tiefgrund LF poate fi diluat cu apă până la 1:1. Se agită sau se amestecă bine înainte de utilizare și se aplică cu o perie, o pensulă sau un echipament de pulverizare adecvat. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Acoperiți în prealabil suprafețele care nu urmează să fie tratate, deoarece stropii uscați sunt dificil de îndepărtat ulterior. Timp de uscare: aprox. 6 - 8 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); timp de uscare mai lung în condiții nefavorabile.

## Consum

1 litru = aprox. 10 m² pentru strat nediluat Determinați cantitatea exactă de consum prin aplicarea unui strat de probă pe obiect.

## Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin 24 de luni de la data fabricației (a se vedea eticheta lotului).

## Note

Temperatura de procesare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aer ambiant și substrat A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Nu inhalați ceața de pulverizare. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. Purtați ochelari de protecție. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Indicație:**
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.