



Masă de nivelare fină, armată cu plastic, pentru repararea, netezirea și nivelarea suprafețelor interioare ale pereților și tavanelor. Impresionează prin aderența optimă chiar și pe substraturi dificile, cum ar fi gresie, beton sau gips-carton. Ușor de aplicat, foarte ușor de șlefuit și potrivit și pentru încăperi umede. Ideal pentru pregătirea suprafețelor netede și uniforme pentru lucrările ulterioare de vopsire, acoperire sau tapet.

- Compus de nivelare alb, foarte fin, pe bază de ciment special
- Ideal pentru reparare, netezire, umplere și chituire
- Aderență optimă chiar și pe substraturi dificile, cum ar fi suprafețele vopsite și plăcile glazurate
- De asemenea, pentru camere umede
- Proprietăți foarte bune de șlefuire
- pentru interior
- Cu conținut scăzut de cromat în conformitate cu Regulamentul UE 1907/2006, anexa XVII (47)

### Domeniu de aplicare

Filler pentru gresie și suprafețe pentru interior și încăperi umede. Aderă la gresie, beton și tencuială, ideal pentru netezire, umplere și chituire, ușor de șlefuit. În baie.

### Pregătire

Suportul trebuie să fie uscat, solid, curat și lipsit de praf și grăsimi. Îndepărtați piesele libere, vopselele cu aderență slabă și straturile elastice. Pretratați substraturile foarte absorbante, șlefuite și calcaroase cu baufan Deep Primer LF. Curățați și degresați temeinic gresia și alte substraturi neabsorbante.

### Procesare

Amestecare: Se presară 2 părți de umplutură pentru plăci și suprafețe baufan în 1 parte de apă curată și rece și se amestecă până se obține un amestec fără cocoloașe (raport de amestecare: 1 kg pulbere + 500 ml apă). Compusul de nivelare preparat rămâne prelucrabil timp de aprox. 40 de minute. Aplicați compusul de nivelare pentru plăci și suprafețe baufan cu o spatulă sau o mistrie de netezit (grosimea stratului de la 0 la 20 mm). Compusul de nivelare este ușor de netezit și de simțit și poate fi șlefuit foarte bine după uscare, dacă este necesar. După șlefuire, este necesar să se trateze zonele șlefuite cu baufan Deep Primer LF.

### Consum

1 kg pulbere per 1 m<sup>2</sup> la o grosime de aplicare de 1 mm

### Depozitare

Păstrați ambalajul bine închis într-un loc răcoros și uscat

### Note

Nu aplicați sub +5 °C obiectul și temperatura camerei. Curățați uneltele cu apă după utilizare. Luați în considerare absorbția și alcalinitatea variabilă atunci când efectuați lucrări de reparații. Trebuie respectate instrucțiunile producătorilor de vopsele și adezivi pentru pretratarea substraturilor de ciment. Nu este adecvat pentru expunerea la umiditate permanentă. Eliminați numai recipientele goale pentru reciclare. Reziduurile de material polimerizat pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Cod deșeu nr. EWC 06 02 99.

### Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.