



Amorsă minerală pură pentru acoperiri și impregnări. Liant pentru tencuieli minerale și vopsele silicate. Silicatul de potasiu solidifică substraturile minerale prin silicificare profundă, reduce absorbția și îmbunătățește aderența straturilor ulterioare. Potrivit pentru utilizare la interior și exterior.

- grunduiește și consolidează tencuielile de șlefuit
- pentru interior și exterior
- Pretratarea substratului pentru vopsele silicate
- întărește fără formarea de pelicule
- Foarte permeabil la vapori de apă
- Fără conservanți, solvenți și plastifianți

Domeniu de aplicare

Soluție de silicat de potasiu pentru consolidarea substraturilor minerale, reglează absorbția și este ideală ca pretratament pentru vopselele cu silicat.

Pregătire

Pentru toate substraturile minerale, cum ar fi betonul, zidăria, materialele de nivelare, tencuiala de ciment și var. Îndepărtează straturile de vopsea vechi, cu aderență slabă și tencuiala desprinsă.

Procesare

Aplicați Kali-Wasserglas cu o pensulă sau cu un echipament de pulverizare adecvat (nu inhalați ceața de pulverizare atunci când pulverizați). În funcție de capacitatea de absorbție a substratului, Kali-Wasserglas poate fi diluat până la 1:3 cu apă (utilizați imediat soluția diluată). Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Protejați suprafețele care nu urmează să fie tratate de stropi. Timp de uscare: aprox. 6 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); timp de uscare mai lung în condiții nefavorabile.

Consum

În funcție de substrat → de la 100 - 200 ml/m² Determinați cantitatea exactă utilizată prin aplicarea unui strat de probă pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

Note

Temperatura de aplicare: Cel puțin + 5 °C pentru material, aerul circulant și substrat. Acoperiți cu folie suprafețele care nu trebuie tratate. Evitați stropii pe sticlă, aluminiu, ceramică, marmură și materiale similare. Îndepărtați imediat stropirile accidentale cu apă. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Nu inhalați ceața de pulverizare. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. baufan Kali-Wasserglas nu poate fi utilizat ca strat de acoperire pe suprafețe vizibile. Provoacă iritarea pielii. Provoacă iritații oculare severe. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu intra în ochi, pe piele sau pe îmbrăcăminte. Purtați mănuși de protecție/protecție pentru ochi (fără sticlă). ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu precauție cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați orice lentile de contact, dacă este posibil. Continuați clătirea. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați abundent cu apă și săpun. Dacă este necesar sfatul medicului, pregătiți ambalajul sau eticheta de identificare. Eliminați conținutul/recipientul la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale. cod produs: M-SK02 Valoarea limită COV UE pentru acest produs: (Cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Conținutul de COV al acestui produs max.: 0,1 g/l

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.