Umplutură pentru fațade și spații umede

Fișă cu informații tehnice

400g / Articolul nr.020333 / EAN 4016215020333



Masă de nivelare în emulsie albă, gata de utilizare, pentru suprafețe interioare și exterioare de pereți și tavane. Ideal pentru încăperi umede (cum ar fi bucătării, băi, garaje) și pentru lucrări minore de nivelare pe fațade. Excelent pentru repararea fisurilor și găurilor mici și pentru netezirea suprafețelor inegale.

- Umplutură din fibre cu rezistență ridicată
- Ideal pentru camere umede (cum ar fi bucătării, băi și garaje) și pentru mici lucrări de umplere pe fațadă
- ușor de netezit
- se întărește fără să crape
- Rezistent la intemperii

Domeniu de aplicare

Filler pentru spații umede pentru fațade, băi și bucătării pentru netezirea pereților și tavanelor. Aderă la tencuială, beton și gips-carton, ideal pentru suprafețe minerale.

Pregătire

Suportul trebuie să fie uscat, sănătos și lipsit de agenți de separare (praf, ulei de cofraj etc.). Îndepărtați straturile de vopsea slab aderente și tencuiala desprinsă. Preumpleți găurile adânci din zonele exterioare cu mastic de exterior baufan. Substraturile foarte absorbante, șlefuite și calcaroase trebuie amorsate cu baufan Deep Primer LF.

Procesare

Frământați bine tubul înainte de utilizare. Aplicați baufan Filler pentru fațade și spații umede cu o mistrie de netezit la o grosime maximă a stratului de 5 mm. Zonele neuniforme pot fi netezite sau netezite cu o cârpă umedă. Nu aplicați straturile ulterioare de vopsea sau adeziv până când suprafața nivelată nu este complet uscată. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Timp de uscare: aprox. 4 - 7 ore, în funcție de grosimea aplicării, substrat și temperatură

Consum

pe mm grosime de aplicare --> aprox. 1,7 kg/m²

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin 48 de luni de la data fabricației (a se vedea eticheta lotului).

Note

Temperatura de prelucrare: cel puțin + 5 °C pentru material și aerul circulant Timpul de uscare depinde de temperatura de prelucrare. O umiditate relativă de peste 90%, în special în combinație cu temperaturi scăzute, poate afecta semnificativ timpul de uscare și proprietățile calitative. Cod produs M-DF02 Cod deșeu nr. 080410 (deșeuri de adezivi și etanșanți). Eliminați numai recipientele goale pentru reciclare. Reziduurile de material uscat pot fi eliminate în conformitate cu codul de deșeuri nr. 170904 (deșeuri mixte din construcții și demolări) sau ca deșeuri menajere.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.