



1l / Артикул отсутствует.014801000 / EAN 4007954148013
2,5l / Артикул отсутствует.014802000 / EAN 4007954148020
5l / Артикул отсутствует.014803000 / EAN 4007954148037
10l / Артикул отсутствует.014804000 / EAN 4007954148044

Силоксановая фасадная пропитка на основе растворителя для минеральных оснований. Обеспечивает надежную защиту от дождя, влаги и грязи благодаря гидрофобному эффекту глубокого действия. Дышащая, бесцветная и прозрачная - идеальна для штукатурки, бетона, кирпича, клинкера и минеральных покрытий.

- Предотвращает впитывание влаги и воды
- бесцветный, прозрачный
- Не имеет запаха, так как не содержит ароматизаторов
- Высокая проницаемость для водяного пара, воздухопроницаемость
- Предотвращает замерзание и повреждение конструкций
- грязеотталкивающий
- окрашиваемый
- щелочестойкий

Область применения

SILIFIRN L пропитывает минеральные основания, придавая им водоотталкивающие свойства, защищает от влаги, мороза и грязи, а также снижает расходы на отопление.

Подготовка

Основание должно быть прочным и не содержать отделяющих веществ (жир, плесневое масло и т.д.). Перед нанесением пропитки необходимо провести тщательную очистку, например, удалить зеленые отложения (мох, лишайник и т.д.). После проведения очистительных мероприятий поверхности должны быть полностью сухими перед выполнением следующего этапа работ.

Обработка

Нанесите SILIFIRN L сверху вниз дважды методом "мокрый по мокрому" с помощью кисти или малярной щетки. Если основание очень впитывающее, нанесите еще один слой после полного высыхания. Количество нанесения следует регулировать в зависимости от впитывающей способности основания - при необходимости создайте пробный участок.

Потребление

400 - 600 мл/м² при двукратном нанесении - в зависимости от основания. Определите точный расход путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Держите контейнер плотно закрытым и храните в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания

Не подходит для поверхностей, содержащих штукатурку. Строительные дефекты, такие как трещины в кладке, отсутствие швов и т.д., должны быть закрыты/восстановлены до обработки. Не проводите работы под прямыми солнечными лучами. Поверхности, не подлежащие обработке, должны быть предварительно защищены соответствующими мерами. При нанесении всегда используйте средства индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки и средства защиты органов дыхания). Углубление цвета, как правило, возможно, поэтому создайте пробную зону в незаметном месте. Не наносите на объект при температуре окружающей среды ниже +5 °C. Очищайте инструменты сразу после использования с помощью PUFAS или Decotric Brush Cleaner. Храните в недоступном для детей месте. Пустые контейнеры сдавать только на переработку. Высушенные остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Жидкие остатки утилизируйте в

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

соответствии с кодом отходов EWC 08 01 11. Не допускайте попадания в канализацию, водоемы или почву.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.