FIX2000 масляная барьерная краска для бетона и пола

Технический информационный листок



5l / Артикул отсутствует.013102000 / EAN 4002175123719 (grau)
5l / Артикул отсутствует.013202000 / EAN 4002175123818 (красновато-коричневый)

Защитное покрытие, устойчивое к воздействию мазута, с сертификатом испытаний строительных органов, для внутренних помещений для хранения мазута и отстойников из бетона и цемента. Также идеально подходит в качестве долговечного покрытия для бетонных поверхностей и стяжек полов в котельных и подвалах. Непрозрачное белое покрытие изолирует пятна от воды, копоти и никотина. Гладкая поверхность и может быть окрашена всего за 2 часа. Не подходит для покрытия полов на автомобильных парковках и для поверхностей с постоянным воздействием влаги.

- проверенное качество - номер испытания P - SAC 02/5.1/09 - 411)
- высокоэластичный
- на основе синтетической смолы
- водорастворимый
- Доступны 2 цвета: серый и красно-коричневый

Область применения

Специальное покрытие, устойчивое к нагреванию масел, для бетона, стяжек, помещений для хранения масел и внутренних поддонов. Высокоэластичное, на основе синтетической смолы.

Подготовка

Основание должно быть сухим, прочным и не содержать отделяющих веществ (пыль, опалубочное масло и т.д.). Удалите старую краску и отвалившуюся штукатурку. Заделайте трещины и отверстия с помощью шпатлевки baufan exterior.

Обработка

Перед нанесением тщательно перемешать. Материал можно окрашивать, прикатывать и распылять. Инструкция по нанесению покрытия на маслосборники: 1. В качестве грунтовочного слоя нанесите маслобарьерное покрытие fix 2000, цвет серый, разбавленное водой в соотношении 2:1 по объему. 2. После высыхания в течение 12 часов нанесите неразбавленное маслобарьерное покрытие fix 2000, цвет красно-коричневый, в качестве промежуточного слоя. 3. После высыхания в течение 12 часов нанесите окончательный слой серого цвета, также неразбавленный. Для того чтобы структура покрытия была хорошо видна, три слоя должны наноситься на стены на расстоянии примерно 1 см друг от друга. На всю структуру покрытия требуется 550 мл/м² серого цвета (150 мл/м2 для разбавленной грунтовки и 400 мл/м2 для верхнего слоя) и 400 мл/м² красно-коричневого цвета, т.е. всего 950 мл/м². Покрытие пола: Нанесите на необработанное основание в качестве грунтовки маслобарьерное покрытие Fix 2000, разбавленное водой в соотношении 2:1 по объему. Сразу после использования очистите инструменты водой. Время высыхания: около 8 часов при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается. Относительная влажность воздуха не должна превышать 70%.

Потребление

для масляного барьерного покрытия ► от 300 - 400 мл/м² для напольного покрытия ► от 150 - 200 мл/м² (для одного слоя)

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее 24 месяцев с даты изготовления (см. этикетку партии).

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Примечания

Температура нанесения: от +8 °C до +30 °C для материала, циркулирующего воздуха и подложки Не закрывайте окрашиваемые поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не вдыхайте аэрозольный туман. Избегайте приема пищи, питья и курения во время использования краски. Надевайте защитные очки. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускайте попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавать только на переработку. осторожно! При распылении могут образовываться опасные вдыхаемые капли. Не вдыхайте аэрозоль или туман. При распылении используйте комбинированный фильтр A2/P2.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.