



Чисто минеральная грунтовка для покрытий и пропиток. Связующее для минеральных штукатурок и силикатных красок. Силикат калия упрочняет минеральные основания за счет глубокой силикатизации, уменьшает впитываемость и улучшает адгезию последующих слоев. Подходит для внутренних и наружных работ.

- грунтует и закрепляет шлифовальные штукатурки
- для использования в помещениях и на открытом воздухе
- Предварительная обработка основания под силикатные краски
- Укрепляет без образования пленки
- Высокая проницаемость водяного пара
- Не содержит консервантов, растворителей и пластификаторов

Область применения

Раствор силиката калия для укрепления минеральных оснований, регулирует впитываемость и идеально подходит для предварительной обработки силикатных красок.

Подготовка

Для всех минеральных оснований, таких как бетон, каменная кладка, выравнивающие составы, цементные и известковые штукатурки. Удаляет старые, плохо держащиеся слои краски и отвалившуюся штукатурку.

Обработка

Нанесите Kali-Wasserglas кистью или подходящим распылителем (при распылении не вдыхайте туман). В зависимости от впитывающей способности основания, Kali-Wasserglas можно разбавить водой до 1:3 (разбавленный раствор использовать немедленно). Сразу после использования очистите инструменты водой. Защитите не обрабатываемые поверхности от брызг. Время высыхания: около 6 часов при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается.

Потребление

В зависимости от подложки → от 100 - 200 мл/м² Определите точное количество, нанеся пробный слой на объект.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания

Температура нанесения: не менее + 5 °C для материала, циркулирующего воздуха и подложки. Покройте пленкой поверхности, не подлежащие обработке. Избегайте попадания брызг на стекло, алюминий, керамику, мрамор и подобные материалы. Случайные брызги немедленно удалите водой. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не вдыхайте аэрозольный туман. Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования. Не допускать попадания в стоки, водотоки или почву. baufan Kali-Wasserglas нельзя использовать в качестве финишного покрытия на видимых поверхностях. Вызывает раздражение кожи. Вызывает сильное раздражение глаз. Хранить в недоступном для детей месте. Не попадать в глаза, на кожу или на одежду. Надевайте защитные перчатки/средства защиты глаз (без стекол). ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. По возможности снимите контактные линзы. Продолжить промывание. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. Если требуется медицинская помощь, подготовьте упаковку или идентификационную этикетку. Утилизируйте содержимое/контейнер в пункт сбора опасных или специальных отходов в соответствии с местными/региональными/национальными правилами. код

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

продукта: M-SK02 Предельное значение ЛОС в ЕС для данного продукта: (кат.: A/h, Wb) = 30 г/л (2010) Содержание ЛОС в данном продукте не более: 0,1 г/л

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.