



5l / Артикул отсутствует.095005001 / EAN 4007955950059 (Шифер)
5l / Артикул отсутствует.095205001 / EAN 4007955952053 (Торф)
5l / Артикул отсутствует.095305001 / EAN 4007955953050 (Гаванна)
5l / Артикул отсутствует.095405001 / EAN 4007955954057 (Сандштейн)
5l / Артикул отсутствует.095505001 / EAN 4007955955054 (Штайнграу)
5l / Артикул отсутствует.095705001 / EAN 4007955957058 (Ziegelrot)
5l / Артикул отсутствует.096005001 / EAN 4007955960058 (Терра)
5l / Артикул отсутствует.096105001 / EAN 4007955961055 (Базальтблау)
5l / Артикул отсутствует.096205001 / EAN 4007955962052 (Бетонграу)
5l / Артикул отсутствует.096305001 / EAN 4007955963059 (Антрацит)

Высокопрозрачная и очень экономичная синтетическая дисперсионная краска для долговечных, светостойких покрытий. Подходит для штукатурки, каменной кладки, фиброцементных крыш, черепицы и старых покрытий. Краска впечатляет своей равномерной текучестью, хорошей адгезией и высокой атмосферостойкостью. Идеально подходит для внутренних и наружных работ и идеально подходит для постоянно поддерживаемых в хорошем состоянии, стабильных по цвету поверхностей.

- Класс устойчивости к мокрому истиранию 2 согласно DIN EN 13300
- устойчивый к истиранию
- Всепогодный
- Не содержит растворителей и дышит
- водорастворимый
- Можно смешивать друг с другом и с белой фасадной краской
- для использования в помещениях и на открытом воздухе

Область применения

Подходит для покрытия черепицы, фиброцементных кровель (например, Eternit), штукатурки, бетона, каменной кладки и аналогичных минеральных оснований.

Подготовка

Основание должно быть сухим, чистым, прочным, очищенным от пыли и жира. При необходимости очистите поверхность. Использование в качестве кровельной краски: Предварительно обработайте поверхность качественной грунтовкой глубокого проникновения. Наносите краску для крыши и плитусов только после полного высыхания грунтовки (12-24 часа в зависимости от температуры и влажности окружающей среды). Использование в качестве краски для плитусов: Важным условием долговечности краски является защита плитусов от влаги с поверхности земли. Сильно впитывающие и шлифуемые основания обработайте качественной грунтовкой.

Обработка

Хорошо перемешайте краску перед использованием и нанесите валиком, кистью или безвоздушным методом. Для базового слоя краску можно разбавить водой примерно на 5 %. После высыхания первого слоя нанесите краску один или два раза, не разбавляя, по мере необходимости.

Потребление

1 литр достаточно для нанесения одного слоя примерно на 6 м² - в зависимости от впитывающей способности и структуры основания.

Хранение

Держите контейнер плотно закрытым и храните в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания

Для больших площадей следите за тем, чтобы партии были одинаковыми. Смешивайте разные партии вместе. Не

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

наносить при температуре основания ниже + 5 °C и комнатной температуре. Инструменты очищать водой сразу после использования. Пустую тару сдавать только на переработку. Предельное значение ЛОС для данного продукта в ЕС: (кат.: A/c, Wb) = 40 г/л (2010). Содержание ЛОС в данном продукте не более: 1 г/л.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.