



Идеально подходит для быстрого ремонта, заполнения и склеивания просверленных отверстий, трещин и небольших поврежденных участков. Быстротвердеющий специальный выравнивающий состав впечатляет своей чрезвычайно высокой адгезионной прочностью и универсальным спектром применения внутри и снаружи помещений. Готовый к применению примерно через 30 минут, он надежно сцепляется с минеральными основаниями, плиткой и другими непьющими поверхностями и обеспечивает долговечные, чистые и профессиональные результаты ремонта.

- Универсальная выравнивающая смесь для ремонта, заполнения и склеивания
- на основе специального белого цемента
- Очень сильная адгезия даже к глазурованной плитке
- Толщина слоя 0-10 см
- Быстрое отверждение через 30 минут
- для использования в помещениях и на открытом воздухе
- Низкое содержание хроматов в соответствии с Постановлением ЕС 1907/2006, Приложение XVII (47)

Область применения

Быстротвердеющая цементная шпатлевка для заполнения отверстий и трещин внутри/снаружи, прилипает ко многим основаниям, включая плитку, также используется в качестве ремонтного и связующего состава.

Подготовка

Основание должно быть сухим, прочным, чистым, без пыли и жира. Сильно впитывающие, шлифуемые и мелящиеся основания предварительно обработайте грунтовкой baufan Deep Primer LF. Тщательно очистите и обезжирьте плитку и другие непьющие основания.

Обработка

Смешивание: Всыпьте 750 г порошка примерно в 300 мл чистой холодной воды и энергично перемешайте до образования однородной массы. Если для нанесения требуется большая стабильность, количество воды следует уменьшить до 250 мл. Обработка: Замешанный выравнивающий состав обработайте в течение 30 минут. Материал можно использовать с помощью шпателя для выравнивания отверстий/ сколов глубиной до 10 см в один слой. Последующие слои и склеивание следует наносить только после полного высыхания материала. В зависимости от толщины нанесения, основания и температуры окружающей среды время высыхания составляет около 24 часов. Время высыхания: около 5 часов при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания соответственно увеличивается.

Потребление

На мм толщины нанесения → прибл. 1,0 кг/м²

Хранение

Держите контейнер плотно закрытым и храните в прохладном, но незамерзающем месте. Хранить в недоступном для детей месте. При отсутствии вскрытия и правильном хранении срок годности составляет не менее 48 месяцев с даты изготовления (см. этикетку партии).

Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и подложки. Соблюдайте требования паспорта безопасности. Не наносить при температуре объекта и окружающей среды ниже +5 °C. Сразу после использования очищайте инструменты водой. Храните упаковку плотно закрытой в сухом прохладном месте.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Пустую тару сдавать только на переработку. Затвердевшие остатки материала могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Код отхода № EWC 06 02 99. GISCODE ZP1. Низкое содержание хроматов в соответствии с Постановлением ЕС 1907/2006, Приложение XVII (47). Актуальные паспорта безопасности доступны на нашем сайте www.baufan.de.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.