

5l / Артикул отсутствует.020753 / EAN 4016215020753

10l / Артикул отсутствует.020753 / EAN 4016215020807



Очень белая фасадная краска с высокой кроющей способностью для нанесения на новые поверхности и при ремонте. Идеально подходит в качестве ремонтной краски для систем теплоизоляции с внешней отделкой. Благодаря долговечной защитной пленке покрытие устойчиво к образованию водорослей и зеленого налета. Фасадная краска отличается высокой паропроницаемостью и, являясь покрытием, устойчивым к ливневым осадкам, обеспечивает надёжную и долговечную защиту от атмосферных воздействий, а также ухоженный внешний вид фасада.

- Стойкое к истиранию фасадное покрытие
- Долгосрочная защита пленки от водорослей и зеленых отложений
- Очень белое покрытие с высокой непрозрачностью
- Высокая проницаемость водяного пара
- защита от проливного дождя
- безвоздушное распыление
- 1 литр на 6 м² для однослойного нанесения на гладкое основание

Область применения

Белая фасадная краска для создания паропроницаемых и устойчивых к сильному дождю покрытий с долгосрочной защитой пленки от водорослей и зеленого налета.

Подготовка

Подходит для всех минеральных оснований (таких как штукатурка, бетон и кирпичная кладка), штукатурок на основе синтетических смол, а также прочно прилегающих старых слоев краски на основе силиконовых смол, дисперсионно-силикатных и дисперсионных красок. Основание должно быть чистым, прочным, сухим, несущим, а также свободным от пыли и жира. Удалите старые слои краски, которые плохо держатся, и рыхлую штукатурку. Удалите имеющиеся водоросли и плесень с помощью средства baufan Algen- und Schimmel-STOP. Основания, подверженные песканию, мелению и обладающие высокой впитываемостью, предварительно обработайте грунтовкой baufan Tiefgrund LF. Новую штукатурку следует надлежащим образом промыть водой, чтобы предотвратить выцветание. Трещины, отверстия и неровности зашпаклевать подходящей шпаклевкой baufan.

Обработка

Перед использованием тщательно перемешать и наносить валиком, кистью, малярной кистью, плоской кистью или подходящим распылителем. Для нанесения грунтового слоя краску можно разбавить водой не более чем на 5 %; для нанесения финишного слоя краску следует наносить неразбавленной после полного высыхания первого слоя. При окраске больших поверхностей во избежание появления разводов следует работать по принципу «мокрое по мокрому». Рабочие инструменты очищать водой сразу после использования.

Время высыхания:

около 6–8 часов при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность воздуха 65 %, умеренно впитывающий грунт); при неблагоприятных условиях время высыхания соответственно увеличивается.

Тонирование:

С помощью подходящих универсальных концентратов для тонирования или одноцветных и тонирующих красок (добавление не более 10 %, без ухудшения строительно-физических свойств всего слоя краски. Обязательно следует обратить внимание на светостойкость и атмосферостойкость.)

Рекомендации по нанесению методом безвоздушного распыления:

Угол распыления: 50°

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Сопло: 0,023 – 0,027

Давление распыления: 120 – 180 бар

Потребление

Гладкие поверхности/мелкозернистая штукатурка → от 150 мл/м²

Точный расход следует определить путем нанесения пробного слоя на объект.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания

Температура нанесения:

от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и основания

Перед нанесением ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, приведенной в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de.

Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении распылителем используйте комбинированный фильтр A2/P2. Во время нанесения и высыхания обеспечьте достаточную вентиляцию. Во время работы с краской следует воздерживаться от еды, питья и курения. Избегайте попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно промойте их водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву.

Предельное значение ЛОС ЕС для данного продукта (кат.: A/c, Wb) = 40 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС в данном продукте: 1 г/л.

Утилизация:

На переработку сдавать только полностью опорожнённую тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Жидкие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов 08 01 12.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.