Фасадная краска

Технический информационный листок



2,5l / Артикул отсутствует.100608 / EAN 4016215100608
5l / Артикул отсутствует.100622 / EAN 4016215100622
10l / Артикул отсутствует.100646 / EAN 4016215100646

Эта матовая фасадная краска идеально подходит для новых и реставрационных покрытий и впечатляет своей хорошей укрывистостью и ровным видом поверхности. Она не стареет, не желтеет и устойчива к атмосферным воздействиям. Прочное покрытие надежно защищает наружные поверхности и обеспечивает аккуратный и чистый внешний вид фасада в течение длительного времени.

- Матовая дисперсионная краска на основе синтетических смол
- для нестареющих и нежелтеющих фасадных покрытий
- Хорошая непрозрачность
- безвоздушное распыление
- 1 литр на 6 м² для однослойного нанесения на гладкое основание

Область применения

Белая дисперсионная краска с хорошей кроющей способностью для нанесения на новые поверхности и при ремонте.

Подготовка

Для всех минеральных оснований из бетона, цементных и известково-цементных штукатурок, каменной кладки, фиброцементных плит. Также для клеевых известковых, минеральных и силикатных холодных покрытий. Основание должно быть сухим, чистым, прочным, впитывающим, очищенным от пыли и жира. Основания, которые не поддаются консолидации или не обладают достаточной адгезией, должны быть полностью удалены. Сильно впитывающие, шлифуемые и мелящиеся основания грунтуйте силикатным фиксатором baufan. В случае сомнений нанесите пробный слой. Заделайте трещины, отверстия и неровности с помощью подходящей выравнивающей смеси baufan (например, baufan exterior filler).

Обработка

Перед использованием хорошо перемешайте (краска может быть тиксотропной и густой) и нанесите валиком, кистью, краскопультом, плоской кистью или подходящим распылительным оборудованием. Краска может быть доведена до рабочей консистенции с помощью макс. 10 % силикатного фиксатора baufan. Необходимо нанести два слоя. При окрашивании больших площадей работайте по принципу "мокрый по мокрому", чтобы избежать образования налета. Сразу после использования очистить инструменты водой. Время высыхания: при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающая основа) около 8 часов; при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается. Колеровка: максимум 3 % универсальных колеровочных концентратов (оксидные типы LW) Указания по безвоздушному распылению: Угол распыления: 50° Сопло: 0,023 - 0,027 Давление распыления: 120 - 180 бар

Потребление

Гладкие поверхности/мелкая штукатурка → от 150 мл/м² Определите точный расход путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, циркулирующего воздуха и подложки Не закрывайте

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

окрашиваемые поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не вдыхайте аэрозольный туман. Избегайте приема пищи, питья и курения во время использования краски. Надевайте защитные очки (не стеклянные). В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускать попадания в стоки, водотоки или почву. Пустую тару сдавать только на переработку. Осторожно! При распылении могут образовываться опасные вдыхаемые капли. Не вдыхать аэрозоль или туман. При распылении использовать комбинированный фильтр A2/P2. GISCODE для материалов покрытия: BSW10 Предельное значение ЛОС в ЕС для данного продукта: (кат.: A/c, Wb) = 40 г/л (2010) Содержание ЛОС в данном продукте макс.: 1 г/л

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.