# Клей для напольных покрытий

Технический информационный листок




1kg / Артикул отсутствует.102855 / EAN 4016215102855
3kg / Артикул отсутствует.102862 / EAN 4016215102862
6kg / Артикул отсутствует.102879 / EAN 4016215102879
10kg / Артикул отсутствует.102909 / EAN 4016215102909

Готовый к применению дисперсионный клей для постоянного склеивания напольных покрытий из ПВХ и ХВ, ковров с ворсовой, текстильной, джутовой и поролоновой основой, а также игольчатого войлока внутри помещений. Подходит для помещений с подогревом полов и для использования с роликами для стульев в соответствии с DIN EN 12529.

- для ковров с флисовой, текстильной, джутовой и поролоновой основой, игольчатого войлока, а также напольных покрытий из ПВХ и ХВ
- Постоянное прочное соединение
- Простая обработка
- Очень низкая эмиссия в соответствии с EC 1 plus
- не содержит растворителей и пластификаторов
- Подходит для нагрузок от роликов стульев в соответствии с DIN EN 12529
- Подходит для напольного отопления
- для помещений

## Область применения

Дисперсионный клей для покрытий из ПВХ и CV, ковровых покрытий и игольчатого войлока. Предназначен для использования в помещениях, подходит для полов с подогревом и выдерживает нагрузку от роликов стульев.

## Подготовка

Подходит для цементных стяжек, бетона, плитки, цементных шпаклевок и выравнивающих смесей, ПВХ-покрытий, ДСП класса V100 и аналогичных влагостойких оснований. Основание должно быть чистым, окончательно сухим, ровным, прочным и свободным от разделительных веществ (например, пыли, жира и воска). В случае шероховатых или неровных оснований мы рекомендуем зашпаклевать их выравнивающей смесью для пола. Сильно впитывающие, песчаные и пористые основания необходимо предварительно обработать грунтовкой baufan Tiefgrund LF. Укладываемое напольное покрытие должно быть акклиматизировано, лежать ровно и не иметь напряжений.

## Обработка

Перед использованием тщательно перемешайте и нанесите на основание с помощью зубчатого шпателя. Зубчатость A2 (1,5–1,8 мм) для ПВХ и ковровых покрытий с пенопластовой основой. Зубчатость B2 (2,1–2,9 мм) для ковровых покрытий с нетканой, текстильной и джутовой основой.

► Мокрая укладка: на впитывающих основаниях или паропроницаемых напольных покрытиях укладывайте напольное покрытие после выдержки в течение 15–30 минут и равномерно прижмите.

► Адгезионная укладка: При укладке непроницаемых напольных покрытий (например, ПВХ) на не впитывающие или слабо впитывающие основания необходимо обязательно соблюдать достаточное время выветривания. Нанесите клей на основание зубчатым шпателем и дайте ему подсохнуть. В зависимости от температуры в помещении, влажности воздуха и впитывающей способности основания время выветривания может составлять несколько часов. Напольное покрытие можно укладывать, когда на клее уже образовалась пленка и при проверке пальцем он больше не кажется липким, но остаётся эластичным.

Остатки клея следует немедленно удалить чистой водой. Рабочие инструменты необходимо промыть чистой водой сразу после использования.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Подсказка:**
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Время высыхания зависит от температуры укладки. Относительная влажность воздуха свыше 90 %, особенно в сочетании с низкими температурами, может существенно повлиять на время высыхания и эксплуатационные характеристики.

Необходимо строго соблюдать инструкции по укладке, предоставленные производителями напольных покрытий. Покрытия из ПВХ можно сваривать примерно через 24 часа.

## Потребление

при зубчатой структуре A2 → прибл. 200–300 г/м²
при зубчатой структуре B2 → прибл. 350–450 г/м²

## Хранение

Хранить тару плотно закрытой в прохладном месте, но не подвергая воздействию мороза.

## Примечания

Температура нанесения:
от +10 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и основания

Хранить в недоступном для детей месте. Во время нанесения и высыхания обеспечить достаточную вентиляцию. Во время использования клея следует воздерживаться от еды, питья и курения. Избегайте попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно промойте их водой. Не допускайте попадания в канализацию, водоемы или почву.

Данные, касающиеся безопасности, см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de.

Утилизация:
На переработку сдавать только полностью опорожненную тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Незатвердевшие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов EWC № 08 04 10.

GISCODE: D1



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Подсказка:**
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.