



Сверхсильное средство для снятия древесной стружки мастер-качества для легкого удаления многослойной древесной стружки и других трудноудаляемых обоев. Высокоэффективная формула проникает глубоко в слои, быстро и надежно удаляет даже стойкие клеевые слои и экономит время при проведении ремонтных работ. Очень экономичен, легко наносится кистью и идеально подходит для использования внутри помещений - для чистых поверхностей и оптимальной подготовки новых конструкций стен.

- Идеально подходит для окрашенных деревянных панелей и плотных обоев
- Очень сильная растворяющая способность и чрезвычайно высокая проникающая способность
- Быстрое замачивание обоев
- Содержит биоразлагаемые поверхностно-активные вещества

Область применения

Грубое средство для снятия обоев с бумажных, текстильных и виниловых обоев, а также дестемпера. Также быстро, тщательно и надежно удаляет окрашенную древесную стружку внутри помещений.

Подготовка

Для бумажных, текстильных и виниловых обоев, а также для дестемперных покрытий.

Обработка

Размешайте 250 мл baufan Rauhfaser-Kraftlöser в 5 литрах воды. Для светлых обоев количество воды можно увеличить до 10,0 л. Разбавляйте большие объемы в соответствующем соотношении. Горячая вода усиливает эффект. Обильно нанесите раствор кистью или подходящим распылителем (не вдыхайте аэрозольный туман) и оставьте примерно на 15 минут. При необходимости повторите нанесение. Пропитанные обои можно легко удалить. Водостойкие и окрашенные обои перед обработкой следует прогрунтовать игольчатым валиком или крупнозернистой наждачной бумагой. Для удаления дестемперных покрытий нанесите baufan Rauhfaser Kraftlöser (разбавление 1:60) на поверхность и удалите скребком после короткого времени выдержки. Остатки удалите смывкой. Средство для удаления волокон нейтрально. Пятна легко удаляются водой. Последующее склеивание не нарушается. Инструменты очищать водой.

Потребление

1,0 литра хватает примерно на 150 - 200 м² (в зависимости от разбавления)

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, циркулирующего воздуха и подложки. Важные указания: Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения. Не вдыхайте аэрозольный туман. Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования. Избегайте попадания в глаза и на кожу. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускать попадания в стоки, водотоки или почву. Утилизируйте пустые контейнеры только для вторичной переработки.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.