Ролл-он 903

Технический информационный листок

/ Артикул отсутствует.032905208 / EAN 4016215105054



Готовая к применению легкая шпаклевка для внутренних работ, предназначенная для ремонта и выравнивания поверхностей стен и потолков. Идеально подходит для заделки слоев дисперсионных красок, стеклоткани, штукатурок на основе синтетических смол, минеральных оснований, а также гипсокартонных и других плит для сухого строительства. Эта пластичная шпатлевка очень легко наносится, разглаживается и разравнивается, а после полного высыхания отлично шлифуется.

- готовая к применению легкая шпаклевка
- легко разглаживается и вытягивается до нулевой отметки
- Очень хорошие шлифовальные свойства
- не содержит растворителей и пластификаторов
- для классов качества поверхности Q3–Q4 в сухой отделке (в соответствии с методическим указанием № 2 Промышленной группы по гипсовым плитам при Федеральной ассоциации производителей гипса и гипсокартона)
- для помещений
- Соответствует требованиям CE в соответствии со стандартом DIN EN 13963-2A

Область применения

Gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Kunstharz-Leichtspachtelmasse zum Ausbessern und Glätten von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Подготовка

Применяется на не впитывающих дисперсионных основаниях, на минеральных поверхностях (таких как гипсовая, известковая и цементная штукатурка, камень, бетон, газобетон, кирпичная кладка и т. п.), а также на гипсокартонных, гипсоволокнистых, цементно-волокнистых и других плитах для сухого строительства. Основание должно быть сухим, прочным и свободным от разделительных веществ (пыли, жира и т. п.). Сильно впитывающие, песчаные и меловые основания необходимо загрунтовать грунтовкой profimur Tiefengrund LF. Глубокие отверстия и выемки предварительно зашпаклевать гипсовой шпаклевкой profimur. При шпаклевании гипсокартонных и других плит для сухого строительства базовую шпаклевку следует выполнять с помощью «profimur Super-Haftspachtel 945» или «profimur Fill+Finish Spachtel 960».

Обработка

Нанесите шпатлевку с помощью малярного валика (со средней длиной ворса), подходящего распылителя или мастерок и разгладьте. Толщина слоя не более 3 мм.

Нанесение распылителем:
Разрешается использовать только безвоздушные распылители, допущенные производителем оборудования для нанесения шпатлевок, наносимых распылителем (например, Graco Mark V, Wagner PS 3.39 или аналогичные модели). Статическое давление: 215 бар; рабочее давление: 160–180 бар; размер сопла: 029–041; длина шланга: не более 15 м.

Шпатлевка затвердевает при высыхании — время высыхания зависит от толщины слоя, состояния основания и условий окружающей среды. Последующие слои краски и склеивание следует выполнять только после полного высыхания зашпатлеванной поверхности.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Потребление
около 1,4 кг на м² при толщине слоя 1 мм. Точный расход следует определить путем пробного нанесения на поверхность.

Хранение
Держите контейнер плотно закрытым, защищайте от детей и храните в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания
Не применять при температуре объекта и окружающей среды ниже +5 °C. Сразу после использования промыть инструменты водой.

Информацию по технике безопасности см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.profimur.de или по адресу info@baufan.de.

На переработку сдавать только полностью опорожнённую тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовым мусором или как строительные отходы. Незатвердевшие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов EWC 08 04 10. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или грунт.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.