



Белая минеральная краска для внутренних работ на силикатной основе в соответствии с DIN 18363, специально предназначенная для применения в подвальных помещениях. Эта краска на основе калийного thüropстекла не содержит консервантов, является экологически безопасной и способствует созданию комфортного микроклимата в помещении. Краска для подвалов baufan практически не имеет запаха и обладает очень хорошей кроющей способностью класса 2.

- Высокая проникаемость
- для минеральных оснований
- идеально подходит для стен в подвалах и гаражах

Область применения

Белая силикатная краска для внутренних работ, предназначенная для применения в подвальных помещениях в соответствии с DIN 18363. Практически не имеет запаха, не содержит консервантов, обладает высокой кроющей способностью, способствует созданию благоприятного микроклимата в помещении и обеспечивает отличную кроющую способность.

Подготовка

Для всех минеральных оснований, таких как штукатурка, бетон или каменная кладка, а также для существующих, устойчивых силикатных покрытий. Основание должно быть чистым, сухим, прочным и не содержать пыли, жира или свободных частиц. Сильно впитывающие, шлифуемые или меловые поверхности необходимо предварительно загрунтовать силикатным фиксатором baufan. Трещины, отверстия и неровности заделайте подходящей выравнивающей смесью baufan.

Обработка

Хорошо перемешайте перед использованием и нанесите валиком, кистью, краскопультом, плоской кистью или подходящим распылительным оборудованием. Рекомендуется нанесение от одного до двух слоев в зависимости от впитывающей способности и состояния основания. Грунтовку можно разбавить максимум 10 % силикатного фиксатора baufan. После высыхания первого слоя краски нанесите верхний слой без разбавления. В зависимости от впитывающей способности основания и микроклимата помещения время высыхания составляет около 5 часов; при неблагоприятных условиях (например, низкая температура или высокая влажность) время высыхания может быть больше.

Потребление

прибл. 125 мл/м² на один слой. Определите точное количество путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

Примечания

Соблюдайте технические характеристики. Температура обработки материала, циркулирующего воздуха и подложки не ниже +5 °C. Инструменты очищать водой сразу после использования. Обеспечьте тщательную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования краски. Хранить в недоступном для детей месте. Избегайте попадания в глаза и на кожу из-за высокого значения pH. Рекомендуется использовать перчатки и защитные очки (без стекол). В случае попадания на кожу промойте ее большим количеством воды. В случае попадания в глаза немедленно промойте их большим количеством воды и при

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

необходимости обратитесь к врачу. Для распыления используйте комбинированный фильтр A2/P2. Не допускать попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавать только на переработку. Хранить плотно закрытыми в прохладном, но не морозном месте. Номер партии см. на оттиске.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.