

2,5l / Артикул отсутствует.100011 / EAN 4016215100011

5l / Артикул отсутствует.100028 / EAN 4016215100028

10l / Артикул отсутствует.100035 / EAN 4016215100035



Минеральная краска на основе гидрата белой извести. После высыхания образует поверхность, устойчивую к истиранию. Предназначена для влажных помещений, прачечных, гаражей, подвалов, винных погребов, конюшен и аналогичных помещений. Можно наносить на минеральные основания, защищенные от проливного дождя, в том числе на открытом воздухе. Идеально подходит для зданий, находящихся под охраной как памятники архитектуры. Отличается высокой степенью белизны и очень хорошей воздухопроницаемостью.

- минеральная краска на основе гидрата белой извести
- готовность к использованию
- Идеально подходит для влажных помещений, прачечных, гаражей, подвалов и т.д.
- Высокая степень белизны
- Защищенный от пятен
- Высокая проницаемость водяного пара
- Не содержит консервантов, растворителей и пластификаторов

Область применения

Минеральная штукатурка на основе гидрата белой извести для внутренних и наружных поверхностей. Устойчива к истиранию, «дышащая», идеально подходит для влажных помещений и объектов, находящихся под охраной как памятники архитектуры.

Подготовка

Для всех минеральных оснований, таких как известковые и цементные штукатурки и краски. Основание должно быть устойчивым к щелочам, сухим, чистым, прочным, свободным от пыли и жира. Удалите с основания рыхлый материал, старые обои и плохо прилегающие слои краски. Сильно впитывающие, песчаные и меловые основания предварительно обработать фиксатором baufan Silikat-Fixativ. В случае сомнений выполнить пробное нанесение. Трещины, отверстия и неровности зашпаклевать подходящей шпаклевкой baufan.

Обработка

Перед использованием тщательно перемешать и наносить валиком, кистью, малярной кистью, плоской кистью или подходящим распылителем. При нанесении в качестве грунтового слоя краску можно при необходимости разбавить водой до 15%; в качестве финишного слоя наносить в неразбавленном виде. Рабочие инструменты следует очищать чистой водой сразу после использования.

Время высыхания:

примерно 5 часов при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность воздуха 65 %, умеренно впитывающий грунт); при неблагоприятных условиях время высыхания соответственно увеличивается.

Тонирование:

Для внутренних работ можно тонировать с добавлением не более 4 % универсальных тонирующих концентратов (типы LW Oxyd). Для наружных работ не тонировать.

Рекомендации по нанесению методом безвоздушного распыления:

Перед нанесением известковую краску необходимо просеять без давления (размер ячейки 0,5 мм).

Фильтр машины: 30 меш

Угол распыления: 40°-50°

Сопло: 0,025 – 0,027

Давление распыления: 120 – 180 бар

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Потребление

Гладкие поверхности/мелкозернистая штукатурка → от 150 мл/м²

Точный расход следует определить путем нанесения пробного слоя на объект.

Хранение

Хранить тару плотно закрытой в прохладном месте, но не подвергая воздействию мороза.

Примечания

Температура нанесения:

от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и основания.

Перед нанесением ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, приведенной в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de.

Хранить в недоступном для детей месте. Защитить поверхности, не подлежащие окраске (стекло, дерево и т. п.), и предотвратить попадание брызг на них. Во время нанесения и высыхания обеспечить достаточную вентиляцию. При нанесении распылителем использовать комбинированный фильтр A2/P2. Во время работы с краской следует воздерживаться от еды, питья и курения. Не допускать попадания в канализацию, водоёмы или почву.

При наружном применении срок службы покрытия в значительной степени зависит от воздействия погодных условий. Известковую краску можно упрочнить добавлением латексного связующего средства [baufan](#) на основе синтетической смолы. Это повышает стойкость к истиранию и устойчивость к атмосферным воздействиям. Не смешивать с другими красками.

Нанесенную известковую краску «[baufan](#)» можно без проблем перекрасить тем же материалом. Перед нанесением других видов покрытий известковую краску необходимо обязательно смыть или соскоблить щеткой.

Утилизация:

На переработку сдавать только полностью опорожненную тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовым мусором или как строительные отходы. Жидкие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов EWC № 08 01 12.

GISCODE для покрытий: BSW60

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.