Латексная краска классическая

Технический информационный листок

750ml / Артикул отсутствует.100219 / EAN 4016215100219
2,5l / Артикул отсутствует.100233 / EAN 4016215100233



Эта классическая эмульсионная краска идеально подходит для матовых внутренних покрытий и впечатляет надежной укрывистостью и простотой нанесения. Она равномерно наносится, быстро сохнет и обеспечивает чистую, гладкую фреску. Идеально подходит для ремонта и обновления жилых и подсобных помещений.

- для матовых внутренних покрытий
- белый непрозрачный
- Простая обработка
- Класс контрастности 2 с урожайностью 6 м²/л
- Класс устойчивости к мокрому истиранию 3 согласно DIN EN 13300
- Матовый уровень блеска
- Не содержит растворителей, пластификаторов и туманообразующих веществ
- безвоздушное распыление

Область применения

Эмульсионная краска для внутренних поверхностей стен и потолков.

Подготовка

Для всех минеральных оснований (таких как бетон, каменная кладка, выравнивающие смеси, цементные, гипсовые и известковые штукатурки), гипсокартонных и других гипсоволокнистых плит, прочно прилипающих слоев эмульсионной краски, а также древесной стружки, стеклоткани и других обоев и настенных покрытий, пригодных для окрашивания. Основание должно быть сухим, чистым, стабильным, впитывающим, очищенным от пыли и жира. Удалите с основания рыхлые материалы, старые обои и плохо прилипающие краски. Сильно впитывающие, шлифуемые и меловые основания загрунтуйте грунтовкой baufan Deep Primer LF. Заделайте трещины, отверстия и неровности с помощью подходящей выравнивающей смеси baufan.

Обработка

Хорошо перемешайте перед использованием и нанесите валиком, кистью, краскопультом, плоской кистью или подходящим распылителем. В качестве грунтовки краску можно разбавлять водой не более чем на 5 %; в качестве верхнего слоя наносить неразбавленной после высыхания первого слоя краски. При покрытии больших площадей работайте по принципу "мокрый по мокрому", чтобы избежать образования налета. Сразу после использования очищайте инструменты водой. Время высыхания: при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающая основа) около 5 часов; при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается. Колеровка: с помощью универсальных колеровочных концентратов или полнотоновых и колеровочных красок не более 10 %. Указания по нанесению безвоздушным распылением Угол распыления: 50° Сопло: 0,023 - 0,027 Давление распыления: 120 - 180 бар

Потребление

Гладкие поверхности/мелкая штукатурка → от 150 мл/м² Определите точный расход путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Примечания

Температура нанесения: от +5 °C до +30 °C для материала, циркулирующего воздуха и подложки Не закрывайте окрашиваемые поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не вдыхайте аэрозольный туман. Не принимать пищу, не пить и не курить во время работы с краской. Надевайте защитные очки. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускайте попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавать только на переработку. осторожно! При распылении могут образовываться опасные вдыхаемые капли. Не вдыхайте аэрозоль или туман. При распылении используйте комбинированный фильтр A2/P2.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.