

Краска для стен устойчива к мытью

Технический информационный листок

2,5l / Артикул отсутствует.100509 / EAN 4016215100509

5l / Артикул отсутствует.100523 / EAN 4016215100523

10l / Артикул отсутствует.100547 / EAN 4016215100547



Белая матовая краска с хорошей кроющей способностью для окраски стен и потолков в помещениях. Простое и удобное нанесение валиком, кистью или подходящим распылителем.

- матовая внутренняя покраска
- Хорошая непрозрачность
- рациональный подход к процессу
- Класс контрастности 3 с урожайностью 8 м²/л
- Матовый уровень блеска
- соответствует требованиям AgBB (Комитет по оценке строительной продукции с точки зрения здоровья)
- Не содержит растворителей, пластификаторов и туманообразующих веществ
- безвоздушное распыление

Область применения

Белая дисперсионная краска для внутренних поверхностей.

Подготовка

Для всех минеральных оснований (таких как бетон, кирпичная кладка, шпаклевочные смеси, цементная, гипсовая и известковая штукатурка), гипсокартонных и других плит для сухого строительства, прочно прилегающих слоев дисперсионной краски, а также обоев с ворсом и других обоев и настенных покрытий, пригодных для перекрашивания. Основание должно быть сухим, чистым, прочным, свободным от пыли и жира. Удалите с основания отслоившийся материал, старые обои и плохо прилегающие слои краски. Сильно впитывающие, песчаные и меловые основания загрунтуйте средством baufan Tiefgrund LF. Трещины, отверстия и неровности зашпаклюйте подходящей шпаклевкой baufan.

Обработка

Перед использованием тщательно перемешать и наносить валиком, кистью, малярной кистью, плоской кистью или подходящим распылителем. Для нанесения грунтового слоя краску можно разбавить водой в пропорции не более 5 %. Финишный слой наносится в неразбавленном виде после полного высыхания первого слоя краски. При окрашивании больших поверхностей во избежание появления разводов следует работать по принципу «мокрое по мокрому». Рабочие инструменты очищать водой сразу после использования.

Время высыхания:

около 5 часов при нормальных условиях (+20 °C, 65 % относительной влажности воздуха, умеренно впитывающий грунт); при неблагоприятных условиях время высыхания соответственно увеличивается.

Тонирование:

максимум 10 % универсальных тонирующих концентратов или полноцветной и тонирующей краски.

Рекомендации по нанесению методом безвоздушного распыления:

Угол распыления: 50°

Сопло: 0,023 – 0,027

Давление распыления: 120 – 180 бар

Потребление

Гладкие поверхности/мелкозернистая штукатурка → от 150 мл/м²

Точный расход следует определить путем пробного нанесения на объект.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Хранение

Хранить тару плотно закрытой в прохладном месте, но не подвергая воздействию мороза.

Примечания

Температура нанесения:

от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и основания

Хранить в недоступном для детей месте. Закрывать поверхности, на которые краска не должна попадать. При нанесении распылителем использовать комбинированный фильтр A2/P2. Во время нанесения и высыхания обеспечить достаточную вентиляцию. Во время работы с краской следует воздерживаться от еды, питья и курения. Избегайте попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву.

Данные, касающиеся безопасности, см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de.

Предельное значение содержания ЛОС в ЕС для данного продукта (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС в данном продукте: 1 г/л.

Утилизация:

На переработку сдавать только полностью опорожнённую тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Жидкие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов № 08 01 12.

GISCODE для лакокрасочных материалов: BSW20

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.