Силикатная интерьерная краска

Технический информационный листок

5l / Артикул отсутствует.021026 / EAN 4016215021026
10l / Артикул отсутствует.021033 / EAN 4016215021033



Краски для внутренних работ на силикатной основе с высокой степенью покрытия, предназначенные для нанесения на новые и отремонтированные поверхности на минеральных основаниях. Эта краска, не содержащая консервантов, отличается изысканным матовым финишем и высокой паропроницаемостью.

- Высокопрозрачная интерьерная краска на силикатной основе
- для минеральных оснований
- Высокая проницаемость для водяного пара
- Коэффициент контрастности класса H_{10}-2 при расходе 6 м²/л
- Стойкость к мокрому истиранию R класс 3 согласно DIN EN 13300
- Степень блеска G4 — матовый
- без консервантов
- Не содержит растворителей, пластификаторов и туманообразующих веществ
- безвоздушное распыление

Область применения

Белая дисперсионная силикатная краска по DIN 18363 для внутренних поверхностей стен и потолков.

Подготовка

Для всех минеральных оснований (таких как бетон, кирпичная кладка, шпаклевочные смеси, цементная, гипсовая и известковая штукатурка), гипсокартонных и других плит для сухого строительства, минерального нетканого материала, а также прочно прилипших слоев покраски минеральными, силикатными и матовыми дисперсионными красками. Основание должно быть сухим, чистым, прочным, свободным от пыли и жира. Удалите с основания рыхлый материал, старые обои и плохо прилегающие слои краски. Сильно впитывающие, песчаные и меловые основания загрунтуйте фиксативом baufan Silikat-Fixativ. Трещины, отверстия и неровности зашпаклюйте подходящей шпаклевкой baufan.

Обработка

Перед использованием тщательно перемешать и наносить валиком, кистью, малярной кистью, плоской кистью или подходящим распылителем. Грунтовочный слой можно разбавить не более чем на 10 % силикатным фиксативом «baufan», а финишный слой наносить неразбавленным после полного высыхания первого слоя краски. При окраске больших поверхностей, чтобы избежать появления разводов, следует работать по принципу «мокрое по мокрому». Рабочие инструменты следует очищать водой сразу после использования.

Время высыхания:
примерно 5 часов при нормальных условиях (+20 °C, 65 % относительной влажности воздуха, умеренно впитывающий грунт); при неблагоприятных условиях время высыхания соответственно увеличивается.

Тонирование:
С использованием не более 3 % универсальных тонирующих концентратов (только типы LW-Oxyd).

Рекомендации по нанесению методом безвоздушного распыления:
Угол распыления: 50°
Сопло: 0,023 – 0,027

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Давление распыления: 120 – 180 бар

Потребление
Гладкие поверхности/мелкая штукатурка → от 125 мл/м² Определите точное количество расхода, нанеся пробный слой на объект.

Хранение
Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания
Температура нанесения:
от +5 °C до +30 °C для материала, воздуха и основания

Хранить в недоступном для детей месте. Закрыть поверхности, которые не подлежат окраске. Из-за высокого значения pH следует избегать попадания средства в глаза и на кожу. Рекомендуется носить перчатки и защитные очки (не стеклянные). При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. При нанесении распылителем используйте комбинированный фильтр A2/P2. Во время нанесения и высыхания обеспечьте достаточную вентиляцию. Во время работы с краской следует избегать еды, питья и курения. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву.

Данные, касающиеся безопасности, см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de.

Предельное значение ВОС в ЕС для данного продукта (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Максимальное содержание ВОС в данном продукте: 1 г/л.

Утилизация:
На переработку отдавать только полностью опорожненную тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Жидкие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов № 08 01 12.

GISCODE для лакокрасочных материалов: BSW40

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.