



Минеральная краска на основе гидрата белой извести. Прозрачное покрытие для всех конюшен и других внутренних помещений. После высыхания образуется устойчивая к истиранию поверхность, отличающаяся высокой степенью белизны и очень хорошей воздухопроницаемостью. Благодаря щелочной среде краска также обладает антибактериальным и противогрибковым действием.

- Идеально подходит для всех конюшен для животных и других закрытых помещений
- обладает высокой паропроницаемостью и воздухопроницаемостью
- Регулирование влажности
- обладает антибактериальным действием, а также защищает от клещей, грибов и плесени
- Не содержит консервантов, растворителей и пластификаторов

Область применения

Минеральная краска на основе гидрата белой извести для всех животноводческих помещений и других внутренних помещений. Обладает высокой паропроницаемостью и регулирует влажность.

Подготовка

Подходит для всех штукатурок на основе извести и цемента, необработанной древесины и прочных лакокрасочных покрытий в помещениях. Основание должно быть сухим, чистым, прочным, свободным от пыли и жира. Удалите с основания отслоившийся материал и плохо прилегающие лакокрасочные покрытия. Сильно впитывающие, песчаные и меловые основания предварительно обработать силикатным фиксатором baufan. В случае сомнений выполнить пробное нанесение. Трещины, отверстия и неровности зашпаклевать подходящей шпаклевкой baufan.

Обработка

Перед использованием тщательно перемешать и наносить валиком, кистью или малярной щеткой. Как правило, достаточно одного слоя в неразбавленном виде. При необходимости после полного высыхания можно нанести второй слой. Рабочие инструменты следует очищать чистой водой сразу после использования.

Время высыхания:

около 5 часов при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность воздуха 65 %, умеренно впитывающий грунт); при неблагоприятных условиях время высыхания соответственно увеличивается.

Тонирование:

до 4 % с помощью универсальных тонирующих концентратов (типы LW Oxyd).

Рекомендации по нанесению методом безвоздушного распыления:

Перед нанесением краску необходимо просеять без давления (размер ячейки 0,5 мм).

Машинный фильтр: 30 меш

Угол распыления: 40°-50°

Сопло: 0,025 – 0,027

Давление распыления: 120 – 180 бар

Потребление

Гладкие поверхности/мелкозернистая штукатурка → от 150 мл/м²

Точный расход следует определить путем нанесения пробного слоя на объект.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания

Температура нанесения:

от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и основания

Перед нанесением ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, приведенной в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de.

Хранить в недоступном для детей месте. Защитите поверхности, не подлежащие окраске, и предохраните их от попадания брызг. Во время нанесения и высыхания обеспечьте достаточную вентиляцию. Во время работы с краской следует воздерживаться от еды, питья и курения. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву.

Краску «baufan Stall-Farbe» можно без проблем перекрашивать тем же материалом. Перед нанесением других видов покрытий краску «Stall-Farbe» следует обязательно смыть или соскоблить щеткой.

Утилизация:

На переработку сдавать только полностью опорожнённую тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовым мусором или как строительные отходы. Жидкие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов EWC № 08 01 12.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.