



750ml / Položka č.020319 / EAN 4016215020319

2,5l / Položka č.020326 / EAN 4016215020326

5l / Položka č.020357 / EAN 4016215020357

10l / Položka č.020401 / EAN 4016215020401

Vysoko krycí biely ochranný náter s integrovanou dlhodobou ochranou filmu, ktorý spoľahlivo chráni pred napadnutím hubami a plesňami v interiéri. Ideálny pre kuchyne, kúpeľne a iné vlhké miestnosti. Farba zaujme vysokou krycou schopnosťou, povrchom odolným voči drhnutiu a rovnomerným, matným povrchom. Ľahko sa nanáša na minerálne podklady, tapety a drevotriestu a zabezpečuje trvalo čisté, hygienické a dobre udržiavané povrchy stien.

- s konzerváciou fólie na dlhodobú ochranu náterovej fólie pred napadnutím plesňami
- Ideálne pre kuchyne, kúpeľne a mokré miestnosti
- Vysoká nepriehľadnosť
- Odolnosť voči oderu
- Kontrastný pomer triedy 2 s výťažnosťou 6 m²/l
- Trieda odolnosti proti oderu za mokra 2 podľa DIN EN 13300
- pre vnútorné priestory

Oblasť použitia

Biela špeciálna farba s vysokou krycou schopnosťou a ochranou proti plesniam. Na vnútorné povrchy stien a stropov, ideálna do kúpeľní a kuchýň.

Príprava

Na podklady, ako sú betón, murivo, vyrovnávacie hmoty, cementové, sadrové a vápenné omietky, sadrokartónové a iné sadrové dosky, pevne priľnavé emulzné nátery, ako aj drevotriestka, sklená tkanina a iné maľovateľné tapety a obklady stien. Stropné panely z polystyrénu a podobné povrchy. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál, staré tapety a zle priľnavé farby. Vysoko nasiakavé, brúsiteľné a kriedové podklady ošetríte základným náterom baufan Deep Primer LF. Trhliny, diery a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávacou hmotou baufan. Plochy už napadnuté plesňami sa musia pred nanosením prvého náteru očistiť prípravkom baufan Odstraňovač plesní.

Spracovanie

Pre použitím dobre premiešajte a naneste valčekom, štetcom, štetcom, plochým štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. Pre optimálnu ochranu filmu sú potrebné dve vrstvy. Ako základný náter sa môže farba riediť maximálne 10 % vody. Po preschnutí prvého náteru by sa mal posledný náter naniesť neriedený. Pri natieraní väčších plôch pracujte mokré na mokré, aby ste zabránili hromadeniu nánosov. Možno tónovať maximálne 5 % plnofarebnou a tónovacej farby alebo max. 0,2 % univerzálneho tónovacieho koncentrátu. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Poznámky k aplikácii bezvzduchovým striekaním: Uhol striekania: 50° Tryska: 0,023 - 0,027 Tlak striekania: 120 - 180 barov Čas schnutia: cca 6 - 8 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); dlhší čas schnutia za nepriaznivých podmienok.

Spotreba

Hladké povrchy/jemné zrno omietky → od 150 ml/m² Presné množstvo spotreby určíte skúšobným náterom na objekte.

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky

Teplota spracovania: Nie nižšia ako +5 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad. Nezakrývajte povrchy, ktoré sa majú natrieť. Uchovávajúte mimo dosahu detí. Zabezpečte dostatočné vetranie počas aplikácie a schnutia. Nevdychujte

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

rozprašovanú hmlu. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. pozor! Pri striekaní môžu vznikať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosól ani hmlu. Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2/P2. Údaje dôležité z hľadiska bezpečnosti nájdete v karte bezpečnostných údajov. Aktuálne karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na našej webovej stránke www.baufan.de alebo na info@baufan.de.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.