

1,5kg / Položka č.003315000 / EAN 4007954033159

5kg / Položka č.003313000 / EAN 4007954033036



Čistá prírodná omietka (alabaster) na interiérové stavebné a hobby práce. Rýchlo tvrdne a ľahko sa s ňou pracuje. Ideálna na vyplňovanie dier a prasklín, omietanie hmoždínok a upevňovanie vnútorných omietkových krabíc a káblových drážok. Vhodná na montážne, renovačné a remeselné práce.

- Rýchlotvrdnúca prírodná sadra
- Elektrikárska omietka na upevnenie vnútorných omietkových krabíc a vyplnenie káblových drážok
- pre vnútorné priestory
- Zhoda s normou CE podľa DIN EN 13279-1 (sadrové spojivo na priame použitie alebo ďalšie spracovanie A1)

Oblasť použitia

Elektrikárska omietka na upevnenie vnútorných omietkových krabíc, vyplnenie dier a prasklín, ako aj na vyplnenie káblových drážok a omietanie.

Príprava

Podklad musí byť suchý, stabilný, pevný a bez separačných látok (napr. prachu a mastnoty). Vysoko nasiakavé, brúsiteľné a kriedové podklady vopred ošetríte prípravkom Deep Primer LF.

Spracovanie

Zmiešaná omietková zmes zostáva spracovateľná približne 10 minút. Naložte až po úplnom vyschnutí (po cca 24 hodinách v závislosti od stavu podkladu a teploty okolia). Po úplnom vyschnutí je možné vyrovnané plochy podľa potreby prebrúsiť alebo natrieť emulznými, latexovými, olejovými alebo lakovými farbami. Nepoužívajte vápenné alebo vodové farby. 2 diely modelovacej omietky nasypete do 1 dielu studenej čistej vody a intenzívne premiešajte.

Úložisko

Skladujte tesne uzavreté na chladnom a suchom mieste. Uchovávajúte mimo dosahu detí.

Poznámky

Náradie po použití ihneď očistite vodou. Prázdne nádoby odovzdávajte len na recykláciu. Zaschnuté zvyšky materiálu môžete zlikvidovať spolu s domovým odpadom alebo ako odpad zo stavby. Kód odpadu EWC č. 17 08 02.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.