



Táto cenovo výhodná tapetová pasta v testovanej kvalite je ideálna na tapety z drevotriesky, ako aj na ťažké a suché snímateľné tapety. Lahko sa mieša, ponúka spoľahlivú lepiacu silu a umožňuje čistú a rovnomernú aplikáciu. Pre bezpečné držanie a pôsobivé výsledky pri klasickom dizajne stien.

- Vystužené syntetickou živcou
- pripravené na použitie približne za 30 minút

Oblasť použitia

Tapetová pasta na lepenie ťažkých tapiet a drevotriesky.

Príprava

Tapetujte len na suchý, stabilný, čistý, hladký a pevný podklad. Odstráňte zvyšky tapiet, náterov a uvoľnenej farby. Trhliny, diery a nerovnosti opravte výplňou. Podklady, ktoré sa brúsia a kriedujú, ošetrte základným náterom Deep Primer LF. Vysoko nasiakavé podklady vopred natrite (tabuľka) alebo natrite základným náterom. Hrubo-zrnnú omietku predpripravte makulátom.

Spracovanie

Tapetové pásy rovnomerne a hojne prilepte, položte ich na seba a po dodržaní predpísaného času namáčania ich naneste na tupo. Je nevyhnutné dodržiavať pokyny výrobcu tapiet. V prípade mierne savých podkladov a na zvýšenie odolnosti proti vlhkosti odporúčame pridať na jedno balenie špeciálnej pasty jednu 750 g plechovku lepidla na tapety.

Pomer miešania: Predlepenie: zmes 1:40 = 8 litrov vody = 60-80 m² Ťažké tapety: zmes 1:20 = 4 litre vody = 22-26 m² (4-5 roliek) Drevotrieskové tapety: zmes 1:20 = 4 litre vody = 22-26 m² Špeciálne lepenie, netlačené reliéfne tapety: zmes 1:15 = 3 litre vody = 10-15 m²

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté, v suchu a chlade, ale bez mrazu. Uchovávajúte mimo dosahu detí.

Poznámky

Nepoužívajte pri teplote nižšej ako +5 °C. Zvyšky pasty okamžite odstráňte vlhkou handričkou. Po použití vyčistite náradie vodou. Neobsahuje izotiazolinóny, preto by sa zmiešaná pasta mala čoskoro použiť. Prázdne nádoby likvidujte len za účelom recyklácie. Zaschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať spolu s domovým odpadom alebo ako odpad zo staveniska. Tekuté zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu č. EWC 08 04 10.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.