# Latexová farba Pure White

Technický informačný list




750ml / Položka č.100202 / EAN 4016215100202
2,5l / Položka č.100226 / EAN 4016215100226
5l / Položka č.100240 / EAN 4016215100240
10l / Položka č.100264 / EAN 4016215100264

Vysoko krycia emulzná farba odolná voči oderu na použitie v interiéri a exteriéri. Poskytuje vynikajúcu ochranu a dlhotrvajúcu farbu na širokom spektre podkladov. Je odolná voči poveternostným vplyvom, ľahko sa nanáša a poskytuje rovnomerný, matný povrch. Ideálna na steny a stropy v obytných a vonkajších priestoroch vystavených intenzívnemu používaniu.

- Odolnosť proti oderu za mokra R trieda 2 podľa DIN EN 13300
- Kontrastný pomer $H_{10}$ triedy 3 s výťažnosťou 6,5 m2/l
- pre odolné nátery
- biely nepriehľadný
- úroveň lesku matná
- Bez rozpúšťadiel, zmäkčovadiel a hmlotvorných látok
- bezvzduchové striekanie

## Oblasť použitia

Emulzná farba na vnútorné a vonkajšie povrchy stien a stropov. Ideálna na štruktúrované podklady, sklenené tkaniny, ako aj štruktúrované a reliéfne tapety.

## Príprava

Na všetky minerálne podklady (ako sú betón, murivo, vyrovnávacie hmoty, cementové, sadrové a vápenné omietky), sadrokartónové a iné sadrové dosky, pevne priľnavé nátery emulzných farieb, ako aj drevotriesky, sklenené tkaniny a iné tapety a obklady stien, ktoré možno natierať. Podklad musí byť suchý, čistý, stabilný, savý a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál, staré tapety a zle priľnavé farby. Vysoko nasiakavé, brúsiteľné a kriedové podklady ošetrite základným náterom baufan Deep Primer LF. Trhliny, diery a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávacou hmotou baufan.

## Spracovanie

Pred použitím dobre premiešajte a naneste valčekom, štetcom, štetcom, plochým štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. Ako základný náter sa môže farba riediť max. 5 % vody, ako vrchný náter sa nanáša neriedená po zaschnutí prvej vrstvy farby. Pri natieraní väčších plôch pracujte mokré na mokré, aby ste zabránili hromadeniu nánosov. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Čas schnutia: cca 5 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); dlhší čas schnutia za nepriaznivých podmienok. Tónovanie: S max. 10 % univerzálnych tónovacích koncentrátov alebo s plným tónovacím a tónovacím náterom. Poznámky k aplikácii bezvzduchovým striekaním: Uhol striekania: 50° Tryska: 0,023 - 0,027 Tlak striekania: 120 - 180 bar.

## Spotreba

Hladké povrchy/jemné zrno omietky → od 150 ml/m² Presné množstvo spotreby určíte skúšobným náterom na objekte.

## Úložisko

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

## Poznámky

Aplikačná teplota : +5 °C až +30 °C pre materiál, okolitý vzduch a podklad Nezakrývajte povrchy, ktoré sa majú natrieť. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Nevdychujte rozprašovanú hmlu. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte ochranné okuliare. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Nápoveda:**
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne nádoby odovzdajte len na recykláciu. pozor! Pri striekaní môžu vznikať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosól alebo hmlu. Pri postreku používajte kombinovaný filter A2/P2.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Nápoveda:**
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.