

5l / Položka č.100967 / EAN 4016215100967
10l / Položka č.100998 / EAN 4016215100998



Biela, veľmi odolná emulzná farba s vynikajúcou krycou schopnosťou pre najvyššie nároky. Poskytuje elegantný matný, rovnomerný povrch a zaujme vysokou odolnosťou. Ideálna na obytné a pracovné priestory vystavené silnému opotrebovaniu. Ľahko sa nanáša valčekom, štetcom alebo striekaním a je ideálna na dosiahnutie dokonalého výsledku.

- Pre najvyššie nároky
- ušľachtilý matný povrch
- Kontrastný pomer triedy 1 s výťažnosťou 6 m²/l
- Trieda odolnosti proti oderu za mokra 1 podľa DIN EN 13300
- Úroveň lesku matná
- Bez rozpúšťadiel, zmäkčovadiel a hmlotvorných látok
- bezvzduchové striekanie

Oblasť použitia

Biela, veľmi odolná emulzná farba s vynikajúcou krycou schopnosťou na vnútorné povrchy stien a stropov.

Príprava

Na všetky minerálne podklady (ako sú betón, murivo, vyrovnávacie hmoty, cementové, sadrové a vápenné omietky), sadrokartónové a iné sadrové dosky, pevne priľnavé emulzné nátery, ako aj drevotriesky, sklenené tkaniny a iné maľovateľné tapety a obklady stien. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, savý a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál, staré tapety a zle priľnavé farby. Vysoko nasiakavé, brúsiteľné a kriedové podklady ošetrite základným náterom baufan Deep Primer LF. Trhliny, diery a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávacou hmotou baufan.

Spracovanie

Pred použitím dobre premiešajte a naneste valčekom, štetcom, plochým štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. Vo väčšine prípadov postačuje jedna nasýtená a rovnomerná vrstva. Pri nerovnomerne savých a vysokokontrastných podkladoch môže byť potrebný základný náter. Ako základný náter sa môže farba riediť maximálne 5 % vody; ako vrchný náter sa nanáša neriedená po preschnutí prvej vrstvy farby. Pri natieraní väčších plôch pracujte mokré na mokré, aby ste zabránili hromadeniu nánosov. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Čas schnutia: cca 5 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); dlhší čas schnutia za nepriaznivých podmienok. Tónovanie: S max. 10 % univerzálnymi tónovacími koncentrátmi alebo plným tónovacím a tónovacím náterom. Poznámky k aplikácii bezvzduchovým striekaním: Uhol striekania: 50° Tryska: 0,023 - 0,027 Tlak striekania: 120 - 180 barov.

Spotreba

Hladké povrchy/jemné zrnno omietky → od 125 ml/m² Presné množstvo spotreby určíte nanesením skúšobnej vrstvy na objekt.

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky

Teplota spracovania: +5 °C až +30 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad. Nezakrývajte lakované povrchy. Uchovávajúte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Nevdychujte rozprašovanú hmlu. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte ochranné okuliare. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne nádoby odovzdajte len na recykláciu. pozor! Pri striekaní môžu vznikať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosól alebo hmlu. Pri postreku používajte kombinovaný filter A2/P2.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.