



Minerálna farba na báze hydratovaného bieleho vápna. Transparentný náter pre všetky stajne alebo iné vnútorné priestory. Po zaschnutí vznikne povrch odolný voči utieraniu, ktorý sa vyznačuje vysokým stupňom bielych a veľmi dobrou prietupnosťou. Vďaka svojej zásaditosti má táto farba navyše antibakteriálny a protiplešňový účinok.

- Ideálne pre všetky stajne pre zvieratá a iné vnútorné priestory
- s vysokou priepustnosťou vodnej pary a prietupný
- Regulácia vlhkosti
- antibakteriálny, odolný voči roztočom, plesniam a hubám
- Bez konzervačných látok, rozpúšťadiel a zmäkčovadiel

Oblasť použitia

Minerálna farba na báze hydrátu bieleho vápna určená pre všetky chovné priestory a ostatné vnútorné priestory. Vyznačuje sa vysokou priepustnosťou pre vodnú paru a reguluje vlhkosť.

Príprava

Vhodný na všetky omietky obsahujúce vápno a cement, neošetrené drevo a nosné nátery v interiéri. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál a zle priľnavé nátery. Silne savé, pieskujúce a kriedujúce podklady je potrebné vopred ošetriť prípravkom bausfan Silikat-Fixativ. V prípade pochybností vykonajte skúšobný náter. Trhliny, diery a nerovnosti vyrovnajte vhodnou stierkovou hmotou značky bausfan.

Spracovanie

Pred použitím dôkladne premiešajte a nanášajte valčekom, kefou, štetcom alebo stierkou. Zvyčajne stačí jedna vrstva v nezriedenom stave. V prípade potreby je možné po úplnom vyschnutí naniesť druhú vrstvu. Pracovné náradie ihneď po použití umyte čistou vodou.

Doba schnutia:

cca 5 hodín za bežných podmienok (+20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, stredne savý podklad); za nepriaznivých podmienok sa doba schnutia zodpovedajúcim spôsobom predĺži.

Tónovanie:

Maximálne do 4 % pomocou univerzálnych tónovacích koncentrátov (typy LW Oxyd).

Pokyny pre nanášanie striekaním systémom Airless:

Farbu Stallfarbe je potrebné vopred preosiať bez tlaku (veľkosť ôk 0,5 mm).

Filtročné sitko: 30 mesh

Uhol striekania: 40°–50°

Tryska: 0,025 – 0,027

Tlak striekania: 120 – 180 bar

Spotreba

Hladké povrchy/jemná zrnitosť omietky → od 150 ml/m²

Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného náteru na danom objekte.

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Poznámky

Teplota spracovania:

+5 °C až +30 °C pre materiál, okolité ovzdušie a podklad

Pred spracovaním si prečítajte bezpečnostné údaje v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy nájdete na našej webovej stránke www.baufan.de.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Povrchy, ktoré sa nemajú natierať, zakryte a chráňte pred postriekaním. Počas nanášania a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania farby sa vyhnite jedlu, pití a fajčeniu. Nesmie sa dostať do kanalizácie, vodných tokov ani do pôdy.

Farbu „baufan Stall-Farbe“ možno bez problémov premaľovať tým istým materiálom. Pred nanesením iných typov náterov by sa farba „Stall-Farbe“ mala vždy zmyť alebo zotrieť kefou.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zoschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. Tekuté zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu EWC č. 08 01 12.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.