



Jemná, plastom vystužená vyrovnávací hmota na opravu, vyhladzovanie a vyrovnávanie povrchov stien a stropov v interiéri. Vyniká optimálnou priľnavosťou aj na náročných podkladoch, ako sú obklady, betón alebo sadrokartón. Ľahko sa nanáša, veľmi ľahko sa brúsi a je vhodná aj do vlhkých miestností. Ideálny na prípravu hladkých a rovných povrchov na následné maliarske, natieračské alebo tapetárske práce.

- Veľmi jemná biela vyrovnávací hmota na báze špeciálneho cementu
- Ideálne na opravy, vyhladzovanie, vyplňovanie a škárovanie
- Optimálna priľnavosť aj na náročných podkladoch, ako sú lakované povrchy a glazované dlaždice
- Aj pre vlhké miestnosti
- Veľmi dobré brúsne vlastnosti
- pre vnútorné priestory
- Nízky obsah chromátov podľa nariadenia EÚ 1907/2006, príloha XVII (47)

Oblasť použitia

Výplň obkladov a povrchov v interiéri a vlhkých miestnostiach. Priľne k obkladačkám, betónu a omietke, ideálna na vyhladzovanie, vyplňovanie a škárovanie, ľahko sa brúsi. V kúpeľni.

Príprava

Podklad musí byť suchý, pevný, čistý a zbavený prachu a mastnoty. Odstráňte uvoľnené časti, zle priľnavé farby a elastické nátery. Vysoko nasiakavé, brúsiace a kriedové podklady vopred ošetríte základným náterom baufan Deep Primer LF. Dôkladne očistite a odmastite obkladačky a iné nesavé podklady.

Spracovanie

Miešanie: Do 1 dielu čistej studenej vody nasypete 2 diely baufan Plnidla na obklady a plochy a miešajte, kým nevznikne zmes bez hrudiek (pomer miešania: 1 kg prášku + 500 ml vody). Pripravená vyrovnávací hmota zostáva spracovateľná približne 40 minút. baufan Vyrovnávací hmota na obklady a povrchy sa nanáša stierkou alebo hladidlom (hrúbka vrstvy od 0 do 20 mm). Vyrovnávací hmota sa ľahko vyhladzuje a plstí a v prípade potreby sa dá po zaschnutí veľmi dobre prebrúsiť. Po prebrúsení je potrebné prebrúsené miesta ošetriť základným náterom baufan Deep Primer LF.

Spotreba

1 kg prášku na 1 m² pri hrúbke nánosu 1 mm

Úložisko

Balenie uchovávať tesne uzavreté na chladnom a suchom mieste

Poznámky

Nepoužívajte pri teplotách pod +5 °C a izbovej teplote. Po použití vyčistite náradie vodou. Pri vykonávaní opráv zohľadnite rôznu nasiakavosť a alkalitu. Je potrebné dodržiavať pokyny výrobcov farieb a lepidiel na predbežnú úpravu cementových podkladov. Nie je vhodný na vystavenie trvalej vlhkosti. Prázdne obaly likvidujte len za účelom recyklácie. Zvyšky vytvrdnutého materiálu možno likvidovať spolu s domovým odpadom alebo ako stavebný odpad. Kód odpadu EWC 06 02 99.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.