Vápenná stierka 904

Technický informačný list

/ Položka č.026503208 / EAN 4016215105221



Vápenná stierka pripravená na použitie pre minerálne podklady v interiéri. Vápenná stierka profimur sa vyznačuje vysokou difúziou vodnej pary a pôsobí tak, že reguluje vlhkosť a vyrovnáva vnútorné prostredie. Po úplnom vyschnutí sa ošetrené plochy dajú veľmi ľahko brúsiť.

- pripravené na použitie
- pre minerálne substráty
- Veľmi dobré brúsne vlastnosti
- neobsahuje konzervačné látky, rozpúšťadlá ani zmäkčovadlá
- veľmi priedušný
- pre vnútorné priestory

Oblasť použitia

Biela stierka na minerálnej báze, pripravená na použitie, určená pre steny a stropy v interiéri.

Príprava

Vhodný na všetky minerálne podklady (betón, pórobetón, dosky z kalciumsilikátu, vápenné a cementové omietky, murivo atď.). Nie je vhodný na sadrové podklady (sadrové omietky, sadrové stierky, sadrokartónové dosky), podlahy, disperzné podklady, sklo, kov, plast a drevo. Podklad musí byť suchý, pevný, bez prachu a mastnoty. Silne savé, pieskujúce a kriedujúce podklady, ako aj brúsené povrchy, je potrebné vopred ošetriť silikátovým fixačným prostriedkom.

Spracovanie

Vápennú stierku profimur pred použitím dôkladne premiešajte (ak je to možné, strojovo; možno pridať až 3 % vody) a naneste ju stierkou alebo hladidlom, pričom povrch vyhladťte do roviny. Pri nanášaní na celú plochu je maximálna hrúbka vrstvy 4 mm. Po úplnom vyschnutí sa vápenná stierka profimur v prípade potreby dá ľahko dobrúsiť (zrnitosť od 150).

Nanášanie striekaním:
Smú sa používať iba airless striekacie zariadenia, ktoré sú výrobcom zariadenia schválené na spracovanie striekateľných tmelov. Pracovný tlak: 130 bar; veľkosť trysky: 551; dĺžka hadice: max. 15 m.

Tmel vytvrdzuje vysychaním – doba schnutia závisí od hrúbky nanesenia, vlastností podkladu a podmienok okolia. Ďalšie nátery a lepenie vykonávajte až po úplnom vyschnutí tmelenej plochy.

Spotreba

cca 1,7 kg na m² pri hrúbke vrstvy 1 mm. Presnú spotrebu zistite pomocou skúšobnej aplikácie na danom objekte.

Úložisko

Nádobu udržiavajte tesne uzavretú, zabezpečenú pred deťmi a skladujte ju na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste.

Poznámky

Neaplikujte pri teplote predmetu a okolia nižšej ako +5 °C a vyššej ako +35 °C. Nástroje ihneď po použití očistite vodou.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy získate na našej webovej stránke www.baufan.de alebo na adrese info@baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. Nevytvrdené zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu EWC 08 04 10. Neumožnite, aby sa produkt dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo do pôdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.