Betonkontakt 710

Technický informačný list

/ Položka č.069404208 / EAN 4016215105009



Špeciálny základný náter na vodnej báze na zlepšenie priľnavosti sadrových, cementových a vápenných stierkových hmôt a omietok na hladkých, neabsorbujúcich alebo málo absorbujúcich minerálnych povrchoch (najmä betóne). Vhodný najmä na hladký betón liaty na mieste alebo masívne betónové stropy z stavebných prvkov, ako aj na vyhladené povrchy prefabrikátov z betónu a dosky z tvrdej polystyrénovej peny. Mierne načervenalé zafarbenie výrobku umožňuje ľahkú kontrolu už ošetreného povrchu.

- vysoká odolnosť voči zásadám
- s červenkastým odtieňom
- neobsahuje rozpúšťadlá ani zmäkčovače
- protisklzový povrch
- pre vnútorné priestory

Oblasť použitia

Adhézny základ na vodnej báze pre hladké minerálne povrchy (najmä betón).

Príprava

Podklad musí byť pevný, suchý a bez voľných častí a separačných prostriedkov (olej na debnenie, prostriedky na následnú úpravu a podobne). Je potrebné vylúčiť vlhkosť a prenikanie vlhkosti z podkladu. Plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, je potrebné zakryť, pretože striekajúce kvapky sa neskôr ťažko odstraňujú.

Spracovanie

Pred použitím produkt profimur Betonkontakt premiešajte a nanášajte valčekom, kefou, štetcom alebo vhodným striekacím zariadením (šnekovým čerpadlom). Iba pri strojovej aplikácii prípadne upravte konzistenciu na striekanie pridaním malého množstva vody. Pri ručnej aplikácii nanášajte krížom, mokré na mokré. Ďalšie práce vykonávajte až po úplnom vyschnutí. Doba schnutia je minimálne 24 hodín – v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu. Pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia zodpovedajúcim spôsobom predĺži. Pred omietaním je potrebné skontrolovať stupeň vyschnutia pomocou testu utieraním.

Spotreba

cca 250 g/m² na jednu vrstvu – v závislosti od podkladu. Presné množstvo nanášania zistite skúšobnou aplikáciou na objekte.

Úložisko

Nádobu udržiavajte tesne uzavretú, zabezpečenú pred deťmi a skladujte ju na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste.

Poznámky

Nespracúvajte pri teplote predmetu a v miestnosti nižšej ako +5 °C. Pri kontakte s očami ihneď vypláchnite vodou. Pri nanášaní striekaním nevdychujte rozprašovanú hmlu. Nástroje ihneď po použití očistite vodou.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy nájdete na našej webovej stránke www.baufan.de alebo na adrese info@baufan.de.

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zaschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať ako bežný domový odpad alebo ako stavebný odpad. Tekuté zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu EWC 08 01 12. Nechajte, aby sa nedostali do

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

kanalizácie, vodných tokov ani do pôdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.