



Trvalo pružný, vláknami vystužený tmel na bezpečné utesnenie trhlín, dier a netesností. Okamžite vodotesný - aj v daždi, na snehu alebo na mokrom podklade. Spoľahlivo priľne takmer ku všetkým stavebným materiálom a premostí trhliny až do hrúbky 10 mm. Môže sa natierať a ľahko sa aplikuje, je ideálny na opravy striech, balkónov, odkvapov, potrubí a mnohých ďalších vnútorných a vonkajších priestorov.

- Trvalo elastická tesniaca zmes
- Okamžite vodotesné - za každého počasia
- Vláknami vystužené
- Premosťovanie trhlín do 10 mm
- Priľne aj k mokkým povrchom

Oblasť použitia

Dieses Produkt eignet sich für die schnelle Reparatur von undichten Stellen auf Dächern, Terrassen, Mauerwerk usw.

Príprava

baufan Wasser-Dicht priľne na všetky bežné materiály používané v stavebníctve, ako sú bitúmen, strešné škridly, strešná lepenka, hliník, meď, zinok, betón, tehly, dlaždice, drevo atď. Podklad musí byť stabilný a bez separačných látok. Nečistoty, uvoľnené murivo, mach a iné rastlinstvo odstráňte mechanicky. Nenosné podklady - napr. pieskovanie, drobná omietka - sa musia konsolidovať pomocou baufan Hĺbkový základný náter LF.

Spracovanie

baufan Wasser-Dicht je pripravený na použitie a nesmie sa riediť. Môže sa nanášať štetcom alebo stierkou. Pri aplikácii treba dbať na to, aby bol povrch uzavretý a aby sa dosiahla minimálna hrúbka vrstvy 2 mm. Ak sa nanáša na vlhký podklad alebo za zlých poveternostných podmienok (nízke teploty, dážď atď.), musí sa najneskôr po jednom týždni naniesť druhá vrstva. Opätovné natieranie akrylovými farbami je možné po 24 hodinách. Po použití očistite náradie. Čas schnutia: cca 24 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); relatívna vlhkosť nad 90 %, najmä v spojení s nízkymi teplotami, môže výrazne ovplyvniť čas schnutia a kvalitatívne vlastnosti.

Spotreba

približne 1,5 kg/m²

Úložisko

Nádoby uchovávať tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je najmenej 48 mesiacov od dátumu výroby (pozri označenie šarže).

Poznámky

Teplota spracovania: +5 °C až +30 °C pre materiál, okolitý vzduch a substrát. Noste ochranné rukavice/ochranu očí. PRI KONTAKTE S KOŽOU (alebo vlasmi): Okamžite odstráňte všetok kontaminovaný odev. Pokožku umyte/sprchujte veľkým množstvom vody. PRI VDÝCHNUTÍ: Odstráňte na čerstvý vzduch a udržiajte v pokoji v polohe pohodlnej na dýchanie. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. Uchovávať nádobu tesne uzavretú na dobre vetranom mieste. Obsah/kontajner zlikvidujte na zbernom mieste nebezpečného alebo špeciálneho odpadu v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými predpismi. Obsahuje: ADR/GGVSE: UN 1866, 640E, Trieda: 3, Cl.-Code: LQ7 Výrobok nepodlieha ADR, pretože má bod vzplanutia vyšší ako 23 °C, prepravuje sa v nádobách menších ako 450 litrov a jeho čas prepravy je dlhší ako 40 sekúnd (oddiel 2.2.3.1.5.).

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.