Základný náter na tapety biely

Technický informačný list

2,5l / Položka č.102039 / EAN 4016215102039
5l / Položka č.102084 / EAN 4016215102084
10l / Položka č.102091 / EAN 4016215102091



Biely základný náter na tapety zabezpečuje optimálnu prípravu povrchu pred tapetovaním. Poskytuje spoľahlivé krytie, vyrovnáva rozdiely vo farbe a nasiakavosti a vytvára rovnomerne biely, nešmykľavý povrch. Je ideálny na netkané tapety, uľahčuje aplikáciu a zabezpečuje dokonalé výsledky tapetovania v interiéri.

- Optimálna príprava podkladu pred tapetovaním
- biela nepriehľadná na vyrovnanie farebných rozdielov v podklade
- Pre rovnomerne biele, nekĺzavé a rovnomerne savé podklady už pri jednom použití
- Ideálne pre všetky tapety - najmä svetlé a priesvitné netkané tapety
- Neutesňuje podklad
- Možno tónovať univerzálnymi tónovacími koncentrátmi alebo tuhými a tónovacími farbami
- bez rozpúšťadiel

Oblasť použitia

Biely základný náter na tapety na rovnomerne savé, protišmykové podklady - ideálny pred tapetovaním, na svetlé netkané tapety a renovačné práce.

Príprava

Vhodný na všetky minerálne podklady (ako sú betón, sadra, vápenné a cementové omietky), pevne priľnavé emulzné nátery, ako aj sadrokartónové a iné sadrové dosky. Podklad musí byť suchý, pevný, nosný, rovný a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál a zle priľnavý náter. Vysoko nasiakavé, piesčité a kriedové podklady ošetrite základným náterom baufan Deep Primer LF. Odstráňte staré tapety a temperové vrstvy pomocou prípravku baufan Odstraňovač tapiet. Trhliny, diery a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávacou hmotou baufan.

Spracovanie

Pred použitím dobre premiešajte a naneste valčekom, štetcom, štetcom alebo vhodným striekacím zariadením (maximálna veľkosť zrna je 0,2 mm). Akékoľvek ďalšie ošetrenie podkladu vopred ošetreného náterom baufan Wallpaper Primer White sa môže vykonať až po úplnom zaschnutí. Po použití očistite náradie vodou. Čas schnutia: cca 6-8 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); dlhší čas schnutia za nepriaznivých podmienok. Tónovanie: S maximálne 10 % univerzálnymi tónovacími koncentrátmi alebo plnotónovou a tónovacou farbou.

Spotreba

Hladké povrchy/jemné zrno omietky → od 100-200 ml/m² Presné množstvo spotreby určíte skúšobným náterom na objekte.

Úložisko

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky

Aplikačná teplota: +5 °C až +30 °C pre materiál, okolitý vzduch a podklad Povrchy, ktoré už boli natreté na bielo základným náterom na tapety, sa nesmú na veľkých plochách opätovne upravovať vyrovnávacími hmotami na báze sadry. Na zabezpečenie optimálnej priľnavosti sa odporúča použiť vyrovnávaciu hmotu na báze disperzie (napr. baufan Finishing Filler alebo baufan All Purpose Filler). Zakryte plochy, ktoré sa nemajú natierať. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Nevdychujte rozprašovanú hmlu. Počas používania farby nejedzte, nepite a

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

nefajčite. Používajte ochranné okuliare. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne nádoby odovzdajte len na recykláciu. pozor! Pri striekaní môžu vznikať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosól alebo hmlu. Pri postreku používajte kombinovaný filter A2/P2.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.