Podlahové krytiny a netkané fixačné prostriedky

Technický informačný list



3kg / Položka č.102763 / EAN 4016215102763
5kg / Položka č.102770 / EAN 4016215102770
10kg / Položka č.102787 / EAN 4016215102787

Fixácia pripravená na použitie pre PVC a CV podlahové krytiny, ako aj koberce s vlneným, textilným, látkovým a penovým podkladom. Krytiny pevne priľnú, nevytvárajú pľuzgiere a dajú sa neskôr odstrániť bez poškodenia podlahy (odporúča sa najmä v prenajatých bytoch). Vhodná do miestností s podlahovým vykurovaním a na použitie s kolieskami na stoličky podľa normy DIN EN 12529.

- pre koberce s vlneným, textilným, textilným a penovým podkladom, ako aj PVC a CV podlahové krytiny
- Ľahko sa odstraňuje vodou
- Bezpečná priľnavosť
- Veľmi nízke emisie podľa ES 1
- bez rozpúšťadiel
- Vhodné pre zaťaženie kolieskami stoličiek v súlade s normou DIN EN 12529
- Vhodné pre podlahové vykurovanie
- pre vnútorné priestory

Oblasť použitia

Upevňovací systém pre PVC/CV podlahové krytiny a kobercové podlahy. Spoľahlivé uchytenie bez tvorby bublín, neskôr odstrániteľné. Ideálne pre nájomné byty, aj v prípade podlahového kúrenia a zaťaženia kolieskami stoličiek.

Príprava

Vhodný na cementové podlahy, dlaždice, PVC podlahové krytiny, drevotrieskové dosky V100, parket s vodotesnou povrchovou úpravou a podobné podklady odolné voči vlhkosti. Podklad musí byť čistý, trvalo suchý, rovný, nosný a bez separačných látok (napr. prachu, mastnoty a vosku). V prípade drsných alebo nerovných podkladov odporúčame vyrovnanie pomocou vyrovnávacej hmoty na podlahy. Silne savé, pieskovité a porézne podklady je potrebné vopred ošetriť základným náterom baufan Tiefgrund LF. Podlahová krytina, ktorú chcete nalepiť, musí byť aklimatizovaná, rovná a uvoľnená.

Spracovanie

Rozložte podlahovú krytinu, hrubo ju orežte a preložte ju na polovicu. Na podklad naneste fixačný prostriedok pomocou valčeka s krátkym vlasom alebo zubovej stierky (zubovanie A2). Po uplynutí potrebnej doby odvetrania krytinu položte a rovnomerne pritlačte. V prípade savých podkladov alebo paropriepustných podlahových krytín je doba odvetrania približne 15 minút; pri pokládke nepropustných podlahových krytín (napr. PVC) na nesavých podkladoch je potrebné dodržať dobu odvetrania minimálne 30 minút. Druhá polovica podlahovej krytiny sa upevní rovnakým spôsobom. Hrany a spoje v prípade potreby zaťažte.

Zvyšky upevňovacieho prostriedku odstráňte čistou vodou. Pracovné náradie ihneď po použití očistite čistou vodou.

Doba schnutia závisí od teploty spracovania. Relatívna vlhkosť vzduchu nad 90 %, najmä v kombinácii s nízkymi teplotami, môže výrazne ovplyvniť dobu schnutia a kvalitatívne vlastnosti.

Neskoršie odstránenie podlahovej krytiny:
Po neskoršom odstránení podlahovej krytiny je možné zvyšky fixačného prostriedku odstrániť vodou a odstraňovačom tapiet baufan. Nechajte roztok pôsobiť približne 15 minút, zvyšky odstráňte plastovou špachtľou a dôkladne opláchnite vodou.

Spotreba

cca 200–250 g/m²

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Úložisko
Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste.

Poznámky
Teplota spracovania:
+10 °C až +30 °C pre materiál, okolité ovzdušie a podklad

Je nevyhnutné dodržiavať pokyny výrobcov podlahových krytín týkajúce sa pokládky. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas spracovania a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania lepidla sa vyhnite jedlu, pití a fajčeniu. Vyhnite sa kontaktu s očami a pokožkou. V prípade kontaktu s očami alebo pokožkou ihneď dôkladne vypláchnite vodou. Nechajte produkt nepreniknúť do kanalizácie, vodných tokov ani do pôdy.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy sú k dispozícii na našej webovej stránke www.baufan.de.

Likvidácia:
Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zoschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. Tekuté zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu č. 08 04 10.

GISCODE: D1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.