Fasádna farba zo silikónovej živice

Technický informačný list

5l / Položka č.021125 / EAN 4016215021125
10l / Položka č.021132 / EAN 4016215021132



Vysoko kvalitný biely náter na fasády určený na nové nátery aj renovačné práce. Fasádna farba na báze silikónovej živice je priepustná pre vodnú paru a vyniká veľmi vysokou krycou schopnosťou a mimoriadne nízkou náchylnosťou k znečisteniu. Vďaka integrovanej dlhodobej ochrane filmu je povrch spoľahlivo chránený pred riasami a zeleným povlakom. Minerálny matný povrch zaisťuje elegantný vzhľad fasády.

- Extra biely fasádny náter odolný voči drhnutiu
- S dlhodobou ochranou proti riasam a zeleným usadeninám
- Veľmi vysoká krycia schopnosť
- Odolnosť voči dažďu s perličkovým efektom
- Veľmi vysoká priepustnosť vodnej pary
- minerálny matný
- bezvzduchové striekanie
- 1 liter na približne 6 m² na jeden náter na hladký podklad

Oblasť použitia

Biela fasádna farba pre trvalú ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Ideálna aj na použitie na pamiatkovo chránených budovách, ako aj na omietkach s vysokým obsahom vápna.

Príprava

Vhodný na všetky minerálne podklady (ako betón, murivo, stierkové hmoty, cementová omietka a podobne), prírodný kameň, pevne priľnavé a nosné staré nátery so silikónovou živicou, silikátové, disperzno-silikátové a matné, savé disperzné farby, ako aj na nepoškodené systémy zatepľovania. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný a savý, bez prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál a zle priľnavé nátery. Silne savé, pieskujúce a kriedujúce podklady natrite základnou farbou baufan na báze silikónovej živice. Nové základné omietky nechajte vytvrdiť minimálne 14 dní. Trhliny, diery a nerovnosti vyrovnajte vhodnou stierkovou hmotou značky baufan.

Spracovanie

Pred použitím dôkladne premiešajte a nanášajte valčekom, štetcom, maliarskym štetcom, plochým štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. Odporúča sa naniesť dve vrstvy. Prvú vrstvu je možné zriediť maximálne 10 % vody. Po úplnom vyschnutí prvej vrstvy naneste kryciu vrstvu nezriedenú. Medzi jednotlivými nátermi dodržte dobu schnutia minimálne 12 hodín. Farbu by sa nemalo nanášať pri priamom slnečnom žiarení, silnom vetre alebo pri nebezpečenstve dažďa. Pri nanášaní na väčšie plochy pracujte technikou „mokré na mokré“, aby sa zabránilo vzniku prechodov. Pracovné náradie očistite vodou ihneď po použití.

Doba schnutia:
cca 12 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, mierne savý podklad); pri nepriaznivých podmienkach sa doba schnutia zodpovedajúcim spôsobom predĺži.

Tónovanie:
Max. 3 % univerzálnych tónovacích koncentrátov (len typy LW-Oxyd) alebo plnofarebnými a tónovacími farbami vhodnými pre vonkajšie použitie.

Pokyny pre nanášanie striekaním systémom Airless:
Uhol striekania: 50°
Tryska: 0,023 – 0,027

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Tlak striekania: 120 – 180 bar

Spotreba
Hladké povrchy/jemná zrnitosť omietky → od 150 ml/m²
Presnú spotrebu zistite pomocou skúšobného náteru na danom objekte.

Úložisko
Nádobu skladujte dobre uzavretú, na chladnom mieste, ale mimo dosahu mrazu.

Poznámky
Teplota spracovania:
+5 °C až +30 °C pre materiál, okolité ovzdušie a podklad

Sklenené plochy je nutné zakryť, pretože škvrny od farby na skle sa odstraňujú veľmi ťažko. Zakryte plochy, ktoré sa nemajú natierať.

Pred spracovaním si prečítajte bezpečnostné údaje v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy nájdete na našej webovej stránke www.baufan.de.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2/P2. Počas spracovania a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania farby sa vyhnite jedlu, pití a fajčeniu. Vyhnite sa kontaktu s očami a pokožkou. V prípade kontaktu s očami alebo pokožkou ihneď dôkladne vypláchnite vodou. Nesmie sa dostať do kanalizácie, vodných tokov ani do pôdy.

Hraničná hodnota VOC v EÚ pre tento výrobok (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Maximálny obsah VOC v tomto výrobku: 1 g/l.

Likvidácia:
Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zoschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. Tekuté zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu EWC č. 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.