Silikátový fixačný prostriedok

Technický informačný list

1l / Položka č.021088 / EAN 4016215021088
5l / Položka č.021095 / EAN 4016215021095



Stabilizovaný základný náter na báze kremičitanu draselného. Zpevňuje podklad a reguluje nasiakavosť. Ideálny aj na riedenie silikátových farieb.

- Stabilizovaný základný náter na vodné sklo na báze kremičitanu draselného
- Základný náter na minerálne podklady
- Riedidlo pre silikátové farby
- Vysoko priepustné pre vodnú paru
- má prirodzené vlastnosti proti plesniam
- Bez konzervačných látok, rozpúšťadiel a zmäkčovadiel
- pre interiér a exteriér

Oblasť použitia

Na základnú úpravu minerálnych podkladov, ako aj na riedenie silikátových farieb.

Príprava

Vhodný na podklady, ako sú steny a stropy z betónu, cementovej a vápencovo-cementovej omietky a muriva, ako aj na sadrové podklady a vláknocementové dosky. Vhodný aj na staré nátery s dobrou priľnavosťou, ktoré boli nanesené vápennými, minerálnymi a silikátovými farbami. Podklad musí byť suchý, čistý, savý, bez prachu a mastnoty. Podklady, ktoré sa nemajú spevňovať, alebo ktoré nemajú dostatočnú priľnavosť, ako aj spekané vrstvy, je potrebné úplne odstrániť. V prípade pochybností vykonajte skúšobný náter. Trhliny, diery a nerovnosti vyrovnajte vhodnou stierkovou hmotou značky baufan.

Spracovanie

Pred použitím dobre pretrepte alebo premiešajte a naneste štetcom, kefkou alebo valčekom. Základný náter je možné nanášať nezriedený alebo zriedený vodou v pomere až 1:2. Na veľmi silne savé podklady naneste dva nátery „mokré na mokré“ a vtlačte do povrchu. Pracovné náradie vyčistite vodou ihneď po použití.

Doba schnutia:
cca 6 hodín za bežných podmienok (+20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, mierne savý podklad); za nepriaznivých podmienok sa doba schnutia zodpovedajúcim spôsobom predĺži.

Spotreba

Hladké povrchy/jemná zrnitosť omietky → od 100 ml/m²
Presnú spotrebu zistite pomocou skúšobného náteru na danom objekte.

Úložisko

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste.

Poznámky

Teplota spracovania:
+5 °C až +30 °C pre materiál, okolité ovzdušie a podklad

Povrchy, ktoré nie sú určené na natieranie (najmä zo skla, hliníka, keramiky a podobných materiálov), je potrebné vopred

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

zakryť. Náhodné postriekanie ihneď zmyte vodou.

Nemiešajte s základnými nátermi a farbami na inej báze.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami. Používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare (nie sklenené). V prípade kontaktu s pokožkou opláchnite veľkým množstvom vody. V prípade kontaktu s očami ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc. Nechajte produkt vniknúť do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy nájdete na našej webovej stránke www.baufan.de.

Likvidácia:
Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Číslo odpadu EWC 08 01 12.

GISCODE pre náterové hmoty: BSW40

Hraničná hodnota VOC v EÚ pre tento výrobok: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
Maximálny obsah VOC v tomto výrobku: 1 g/l

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.