



Ta posebni lak na vodni osnovi je idealen za premazovanje keramičnih stenskih ploščic v zaprtih prostorih. V enem samem nanosu združuje temeljni, pokrivni in tesnilni premaz ter zagotavlja optimalno oprijemljivost in svilnato matiran, bel zaključek. Ne rumenenje, nizka stopnja vonja in enostaven nanos z valjčkom ali čopičem.

- Osnovni, vrhnji in tesnilni premaz v enem
- bela svila mat
- Optimalen oprijem
- ne rumenenje
- Majhen vonj

Področje uporabe

Barva na vodni osnovi za keramične stenske ploščice v notranjih prostorih - satenasto mat, brez temeljnega premaza, idealna za kopalnice in kuhinje.

Priprava

Ploščice morajo biti suhe, čiste ter brez prahu in maščob. Ploščice temeljito očistite z bausfan Multi-Clean. Odstraniti je treba ostanke mila, vodnega kamna in silikona. Poškodovane fuge ali luknje za čepke popravite z bausfan Popravilom za ploščice in fuge ter počakajte, da se pred nadaljnjo obdelavo temeljito posušijo. Odmašite sosednje površine, kot so tla in sanitarni predmeti.

Obdelava

Lak za ploščice dvakrat do trikrat nanesite z lakirnim valjčkom s kratkimi vlakni in vmesnim sušenjem. Lepilni trak odstranite takoj po nanosu laka. Lak je na otip suh po približno 60 minutah, po 4-6 urah pa ga lahko prebarvate - čas sušenja je lahko daljši v neugodnih okoliških pogojih (npr. nizka temperatura ali visoka vlažnost). Za barvne premaze lahko barvo za ploščice obarvate z do 10 ml univerzalnega koncentrata za obarvanje decomix na 750 ml pločevinke.

Poraba

približno 100 ml/m². Vsebnost zadostuje za približno 7,5 m² za en nanos in približno 3,75 m² za dva nanosa.

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto in v hladnem prostoru brez zmrzali, nedosegljivem otrokom.

Opombe

Lakirano površino lahko očistite z običajnimi blagimi gospodinjskimi čistili (ne uporabljajte abrazivnih čistil). Ni primerno za mokre prostore. Upoštevajte tehnični list. Ne uporabljajte pri temperaturi pod +8 °C. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Pri pršenju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte aerosola ali meglice. Prazne posode oddajte samo za recikliranje. Posušene ostanke materiala lahko odstranite med gospodinjske odpadke ali kot odpadke na gradbišču. Nevtrjene ostanke odstranite v skladu z oznako odpadka EWC št. 08 01 11. Mejna vrednost hlapnih organskih spojin EU za ta izdelek (kat.: A/i, Wb) = 140 g/l. Vsebnost hlapnih organskih spojin v tem izdelku je največ 140 g/l.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.