



Visokokakovostna, hitro raztapljajoča se metilcelulozna pasta. Idealna za lepljenje netkanih tapet z nanašanjem paste na steno ali za tradicionalno nanašanje paste na tapete.

- Za gladke in reliefne netkane tapete ter netkana lesna vlakna
- z zvikom neposredno na steno.
- Ne brizga in ne kaplja
- z močno metilcelulozo, sintetično smolo in ojačevalci lepilne trdnosti
- instant - pripravljen za uporabo v 5 minutah
- Visoka začetna oprijemljivost in trdnost lepljenja
- Enostavno popravljiv
- se suši prozorno.
- brez konzervansov

Področje uporabe

Netkana tapetna pasta za tehniko lepljenja sten in klasično uporabo. Idealna za netkane, vinilne, reliefne, tekstilne tapete in tapete iz steklenih vlaken, izjemno močna.

Priprava

Podlaga mora biti suha, čvrsta in brez ločevalnih sredstev (maščobe, prahu, opaznega olja itd.). Odstranite stare, slabo oprijemljive tapete in jih premažite z baufanovim odstranjevalcem tapet. Razpoke in luknje popravite z baufan notranjim polnilom ali superlepilnim polnilom decomur. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, predhodno obdelajte z baufan globinsko penetracijskim temeljnim premazom LF. Za prosojne tapete (zlasti na podlagah različnih barv) priporočamo temeljni premaz baufan Wallpaper Primer White.

Obdelava

Razmerje uporabe: Nanos na podlago (netkane tapete / polilaminirane tapete iz steklenih vlaken): 1:15 = 3,0 litra vode = 15-20 m² Nanos na tapete (vinilne tapete / težke tapete; tkanine / tekstilne tapete): 1:20 = 4 litri vode = 20-25 m² Baufan Roll-Kleister med močnim mešanjem hitro in hitro dodajte v hladno vodo in nadaljujte z mešanjem kratek čas. Po 5 minutah ponovno močno premešajte. Nanos na podlago: Ker netkane tapete ne potrebujejo časa za namakanje, jih lahko hitro in enostavno nanesete s tehniko lepljenja na steno. V ta namen zmešano pasto enakomerno nanesite na podlago z valjčkom ali čopičem s kratkimi čopiči v širini 1 do 2 tapetnih trakov. List tapete položite neposredno v svežo posteljico paste in ga enakomerno pritisnite brez mehurčkov. Pri nanašanju na tapete: Tapeto enakomerno premažite s pasto in jo položite skupaj. Po zadostnem času namakanja tapete nanesite na stičišče in jih pritisnite. Upoštevati je treba navodila proizvajalca tapet. Morebitne ostanke paste na sprednji strani tapete takoj odstranite z vlažno krpo.

Poraba

200-300 ml/m²

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj 48 mesecev od datuma proizvodnje (glejte etiketo serije).

Opombe

Temperatura obdelave: od +5 °C do +30 °C za material, okoliški zrak in podlago Hraniti izven dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite vstopa v odtok, vodotok ali tla. Prazne posode oddajte samo za

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

recikliranje.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.